

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Icolflex® P-10 GR

Ενός συστατικού ασφαλτικό αστάρι για ασφαλικές μεμβράνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Icolflex® P-10 GR είναι 1-συστατικού ασφαλτικό επίχρισμα, που χρησιμοποιείται ως αστάρι για ασφαλικές μεμβράνες. Το Sika® Icolflex® P-10 GR όταν ωριμάσει δημιουργεί μια μαύρη, γυαλιστερή αδιάβροχη μεμβράνη, με εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή διεισδυση στο υπόστρωμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι για τη συγκόλληση ασφαλικών μεμβρανών στεγανοποίησης
- Προστασία και στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος
- Προστασία ξύλινων κατασκευών, θαμμένων στο υπέδαφος, έναντι της υγρασίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Βελτιώνει την πρόσφυση των ασφαλικών μεμβρανών
- Εφαρμόσιμο με πινέλο, ρολό ή ανάερο ψεκασμό
- Έτοιμο για χρήση
- Καλή διεισδυση σε υποστρώματα σκυροδέματος και κονιαμάτων
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλινα υποστρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα
- Υψηλή αντοχή σε οξέα και βάσεις χαμηλής περιεκτικότητας
- Μη συμβατό με πολυστυρένιο, λόγω των διαλυτών που περιέχει στη σύστασή του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Ασφαλτικό, με οργανικούς διαλύτες	
Συσκευασία	Μεταλλικό δοχείο 18.0 kg	
Χρώμα	Μαύρο	
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες (όχι έκθεση σε θερμοκρασία άνω +40 °C) και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης, το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με βενζόλιο. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Πυκνότητα	0.95 (±0.03) kg/lit (στους +20 °C)	
Σημείο ανάφλεξης	>250 °C	
Ιξώδες	73 δευτερόλεπτα (στους +25 °C)	(ASTM D 41)

Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο	Όγκος αποστάγματος στους 225 °C	41 %	(ASTM D41)
	Όγκος αποστάγματος στους 360 °C	42,5 %	(ASTM D41)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάθος διείσδυσης	100 gr / 5 δευτερόλεπτα (στους +25 °C)	20 – 25 mm	(ASTM D41)
Σημείο μάλθωσης	>85 °C	(ASTM D36)	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Υπόστρωμα	Κατανάλωση
	Σκυρόδεμα	0.25 – 0.30 kg/m ² ανά στρώση
	Μεταλλικό	0.10 – 0.15 kg/m ² ανά στρώση
Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και τη δομή του υποστρώματος.		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Χρόνος κολλώδους επιφάνειας	Στεγνό στην αφή >120 min	
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Για κάθε επόμενη στρώση, η κάθε προηγούμενη πρέπει να έχει ωριμάσει.	

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το Sika® Igralflex® P-10 GR σε επιφάνειες μόνιμα εκτεθειμένες στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Μην εφαρμόζετε το Sika® Igralflex® P-10 GR κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης
- Το Sika® Igralflex® P-10 GR θα πρέπει να προστατεύεται από βροχή, παγετό και γενικότερα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες μέχρι να ωριμάσει πλήρως

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/42 της ΕΕ, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) (Κατηγορία Προϊόντος IIA / h type sb) είναι τα 750 g/l (όρια 2010) για το έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Η μέγιστη περιεκτικότητα του Sika® Igralflex® P-10 GR σε VOC είναι <750 g/l για το έτοιμο προς χρήση προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, λείο, στεγνό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως σκόνη, λάδια, γράσα, χαλαρά ή σαθρά υλικά κ.τ.λ. Επιφανειακές ατέλειες, όπως οπές, κενά, φωλιές, κ.τ.λ. σε υποστρώματα σκυροδέματος θα πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα από τη σειρά προϊόντων Sikafloor®, Sikadur® και Sikagard®, πριν την εφαρμογή του Sika® Igralflex® P-10 GR.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καθαρίστε τους ρύπους από τα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, όπως ατμό, υψηλής πίεσης υδροβολή, κ.τ.λ. με στόχο τη διαμόρφωση επιφάνειας όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igralflex® P-10 GR
Μάιος 2025, Έκδοση: 03.02
020706301000000130

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Πριν την εφαρμογή, ανακατέψτε το Sika® Iglolflex® P-10 GR ήπια αλλά διεξοδικά ώστε να επιτευχθεί ένα ομογενές μείγμα. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρικός, μονός αναδευτήρας (300-400 r.p.m.) με ελικοειδές πτερύγιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το Sika® Iglolflex® P-10 GR μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.

Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα καλύπτεται από μια συνεχή στρώση ασταριού χωρίς πόρους. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε δύο στρώσεις αστάρι.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση Thinner C ή βενζίνης. Υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Iglolflex® P-10 GR

Μάιος 2025, Έκδοση: 03.02

020706301000000130

SikalglolflexP-10GR-el-GR-(05-2025)-3-2.pdf