

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Primer FPO

Αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για ενίσχυση της πρόσφυσης των υγρών μεμβρανών υγρομόνωσης Sikalastic® σε μεμβράνες βάσεως FPO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic® Primer FPO είναι ενός συστατικού, διαυγούς υποκίτρινης απόχρωσης, συνθετικό πολυμερές αστάρι με βάση διαλύτη, σχεδιασμένο για σταθερή και ανθεκτική πρόσφυση μεταξύ μεμβρανών υγρομόνωσης δωματίων FPO και των υγρών μεμβρανών υγρομόνωσης δωματίων της Sika®.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikalastic® Primer FPO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Αστάρι για εργασίες διαμόρφωσης λεπτομερειών με υγρές μεμβράνες υγρομόνωσης σε μεμβράνες υγρομόνωσης δωματίων FPO Sarnafil®.

Κατάλληλα υποστρώματα είναι οι νέες κατασκευές (ηλικίας κάτω των 3 ετών) των ακόλουθων μεμβρανών:

- Sarnafil® TG -66
- Sarnafil® TS -77

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού - εύκολο στη χρήση και έτοιμο προς εφαρμογή
- Ενισχύει την πρόσφυση επί των μεμβρανών Sarnafil® FPO
- Ταχείας ωρίμανσης - η επικάλυψη είναι εφικτή μετά από 1 ώρες μέγιστα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Συνθετικά πολυμερή
Συσκευασία	Δοχείο αλουμινίου 1000 ml, 4 δοχεία ανά κιβώτιο
Εμφάνιση / Χρώμα	Διαφανές, υποκίτρινη απόχρωση
Διάρκεια ζωής	9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Υψηλότερες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να περιορίσουν τη διάρκεια ζωής του υλικού. Θα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στις συνθήκες αποθήκευσης που αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Πυκνότητα	~0.87 kg/lt (στους +23 °C)
Ιξώδες	20–30 mPas (στους +20 °C)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Εφαρμόστε μια στρώση, με κατανάλωση 70–140 ml/m ²		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+10 °C	
	Μέγιστη	+30 °C	
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	≤80 % r.h.		
Σημείο δρόσου	Προσοχή στη συμπύκνωση. Η επιφανειακή θερμοκρασία του υποστρώματος και του υλικού που δεν έχει ακόμη ωριμάσει θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης ή δημιουργίας φυσαλίδων στην επιφάνεια της μεμβράνης.		
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	+10 °C	
	Μέγιστη	+30 °C	
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	Ορατά απαλλαγμένο από υγρασία και συμπύκνωση.		
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Θερμοκρασία	Ελάχιστος χρόνος αναμονής	Μέγιστος χρόνος αναμονής
	+10 °C	60 λεπτά	24 ώρες
	+20 °C	30 λεπτά	24 ώρες
	Σημείωση: Εφαρμόστε επιπλέον στρώση εάν παρέλθουν πάνω από 24 ώρες από την επικάλυψή του. Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις συνθήκες περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.		

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζεται σε συνθήκες με υψηλή περιβαλλοντική υγρασία και υγρές επιφάνειες
- Κατά τη χρήση του Sikalastic® Primer FPO για διαμόρφωση λεπτομερειών αποκλειστικά συνδυαστικά με υγρές μεμβράνες υδρομόνωσης της Sika®, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί
- Να μη χρησιμοποιείται σε συστήματα ανεστραμμένων δωματίων
- Όταν εφαρμόζεται για διαμόρφωση λεπτομερειών, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και τα άλλα υλικά του συστήματος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων της αντίστοιχης υγρής μεμβράνης υδρομόνωσης (LAM)
- Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές που είναι πιθανή η παρατεταμένη παρουσία στάσιμου νερού
- Σε περιπτώσεις επιφανειών που η θερμοκρασία τους είναι πιθανό να ξεπερνά συχνά τους +80 °C, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του συστήματος
- Χρησιμοποιήστε ανοιχτές αποχρώσεις των υγρών μεμβρανών υδρομόνωσης της Sika®, για περιορισμό της επιφανειακής θερμοκρασίας
- Τα δώματα πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή κλίση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τυπικά

η κλίση είναι 2 % ή 1:40

- Μην εφαρμόζετε Sikalastic® Primer FPO κοντά σε αεραγωγούς μονάδων κλιματισμού σε λειτουργία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από υλικά επιφανειακής ωρίμανσης και λάδια, γράσο, σιλάνια, σιλικόνες, σιλοξάνες και άλλα χημικά που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μειωμένη πρόσφυση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Όλες οι επιφάνειες που θα επικαλυφθούν θα πρέπει να καθαρίζονται καλά με συμβατικά μέσα. Πριν την εφαρμογή του Sikalastic® Primer FPO, καθαρίστε με Sarnafil® T Clean και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά στους 23 °C και 50 % Σ.Υ. Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, η ωρίμανση μπορεί να είναι ταχύτερη ή βραδύτερη. Σε περίπτωση αμφιβολίας κάντε δοκιμή σε μία μικρή

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Primer FPO

Ιούλιος 2025, Έκδοση: 03.01

020915951000000004

BUILDING TRUST



περιοχή.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα / προετοιμασία υποστρώματος και τον πίνακα ασταριών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη Μέθοδο Εφαρμογής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε το δοχείο του Sikalastic® Primer FPO πριν την εφαρμογή. Εφαρμόστε μία λεπτή στρώση Sikalastic® Primer FPO, που όμως να καλύπτει πλήρως την επιφάνεια, με πινέλο ή πανάκι ανθεκτικά σε διαλύτες. Το Sikalastic® Primer FPO θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μία φορά. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή για να διασφαλιστεί ότι αυτή η μία εφαρμογή θα προσδώσει επαρκή και ομοιόμορφη κάλυψη. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει επαρκώς (ανατρέξτε στο πεδίο χρόνος αναμονής / επικάλυψη) πριν το επικάλυψετε.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση λεπτομερειών σε μεμβράνες PVC/TPO, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη Μέθοδο Εφαρμογής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Thinner C άμεσα μετά την εφαρμογή. Το ωριμασμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυσονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Primer FPO

Ιούλιος 2025, Έκδοση: 03.01

020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-el-GR-(07-2025)-3-1.pdf