

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Icolflex®-171 GR

ΑΝΙΟΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Icolflex®-171 GR είναι χαμηλού ιξώδους, 1-συστατικού, υγρό, στεγανοποιητικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με ειδικά πρόσθετα. Είναι άοσμο και μη εύφλεκτο και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Δεν περιέχει πληρωτικά συστατικά και διαθέτει καλή συνεκτικότητα για εύκολη εφαρμογή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν όπως θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης, αποστραγγιστικά τοιχεία, δάπεδα, κ.λ.π.
- Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα.
- Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες εφαρμοζόμενες με φλόγιστρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες, είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, είναι μη εύφλεκτο και άοσμο
- Μπορεί να αραιωθεί με νερό
- Είναι ανεπηρέαστο από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα
- Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα, χάρις στο ελαχιστοποιημένο περιεχόμενό του σε πληρωτικά συστατικά
- Είναι εφαρμόσιμο σε στεγνές ή νωπές επιφάνειες
- Εύκολο στην εφαρμογή, έτοιμο για χρήση
- Οικονομική εφαρμογή
- Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά την ξήρανσή του
- Ιδιαίτερα χαμηλό περιεχόμενο σε αδρανή, με αποτέλεσμα εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα
- Ανθετικό σε ριζικά οξέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Υδατικής βάσης ασφαλτικό & γαλακτωματοποιητές	
Συσκευασία	Δοχεία	5.0 kg και 17.0 kg
	Βαρέλι	200.0 kg
Χρώμα	Υγρό γαλάκτωμα, σκούρο καφέ	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε από τον παγετό. Εάν το προϊόν παραμείνει αποθηκευμένο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αραιωθεί με νερό, εάν απαιτείται. Αναμείξτε το προϊόν με ηλεκτρικό αναμεικτήρα, σε χαμηλές στροφές, πριν το χρησιμοποιήσετε.	
Πυκνότητα	1,0 – 1,05 kg/lit	(EN ISO 2811)
Τιμή pH	~ 8 – 9 (στους +25 °C)	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Το Sika® Icolflex®-171 GR εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις. 0,20 – 0,80 kg/m ² ανά στρώση Οι παραπάνω τιμές είναι θεωρητικές και δεν λαμβάνουν υπόψη πρόσθετο υλικό λόγω επιφανειακού πορώδους, επιτεδότητας ή φύρας.	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Χρόνος ξήρανσης	~24h (στους +25 °C) Ο χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος & υποστρώματος, τη σχετική υγρασία και το πάχος στρώσης.	

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το Sika® Icolflex®-171 GR σε επιφάνειες μόνιμα εκτιθειμένες σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια βροχής ή χιονόπτωσης.
- Προστατέψτε νωπό εφαρμοσμένο προϊόν από τη βροχή και επιθετικές καιρικές συνθήκες μέχρι την πλήρη ωρίμανσή του.
- Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης κι εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε αρνητικές θερμοκρασίες αποθήκευσης, πρέπει να μεταφερθεί σε ζεστή περιοχή, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση (υγρή). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκτεθεί σε άμεση φλόγα για να θερμανθεί.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, γράσα και χαλαρά ή σαθρά υλικά. Επιφανειακές ατέλειες, όπως κενά, οπές, κ.τ.λ. πρέπει να επισκευάζονται πριν την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα των σειρών Sika MonoTop® / SikaRep® / Sikadur®. Η απομάκρυνση των ρύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα ή υδροβολή. Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι στεγνή ή νωπή.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Πριν από την εφαρμογή, ανακατέψτε το Sika® Icolflex®-171 GR ήπια αλλά διεξοδικά, ώστε να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρικός, μονός αναδευτήρας (300-400 r.p.m.) με ελικοειδές πτερύγιο. Εάν το Sika® Icolflex®-171 GR εφαρμοστεί ως αστάρι, αραιώστε το με 20% νερό. Επόμενες στρώσεις πρέπει να εφαρμόσουν αναραιώτες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Νωπό υλικό μπορεί να απομακρυνθεί με τη χρήση Sika® Colma ή βενζίνης. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει πλήρως μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igalflex®-171 GR
Μάρτιος 2025, Έκδοση: 02.01
020706301000000142

Sikalgolflex-171GR-el-GR-(03-2025)-2-1.pdf