

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard[®]-363

2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΦΗ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Sikagard[®]-363 είναι 2-συστατικών, με διαλύτες, πολυουρεθανική, ελαστική, τελική βαφή και βαφή σφράγισης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikagard[®]-363 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Ως ελαστική, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, χημικά ανθεκτική τελική βαφή, π.χ. πάνω από Icosit[®]-2406, στο εσωτερικό κέλυφος πύργων ψύξης και σε άλλα έργα με απαίτηση χρήσης προστατευτικής βαφής σε εσωτερικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκαμπτη, ελαστική
- Ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις
- Ανθεκτική σε όξινους ατμούς στο εσωτερικό πύργων ψύξης λόγω εκκενώσεων καυσαερίων
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Δεν κιτρινίζει
- Ανθεκτικό σε φθορά και απότριψη
- Καλή χημική αντοχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Πολυουρεθάνη	
Συσκευασία	Σετ 25 kg	Συστατικό Α: 21,25 kg Συστατικό Β: 3,75 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Συνήθεις αποχρώσεις: RAL 7032 και 7030. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης.	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές	

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard[®]-363

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01

020812050030000005

συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Πυκνότητα	~ 1,3 g/cm ³	DIN 53 217
Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος	~ 75,5%	DIN 53 216
Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο	~ 63%	Υπολογισμένο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε απότριψη	Τιμή	Ωρίμανση	Πρότυπο
	~ 93,3 mg	7 ημέρες στους 23°C/50% Σ.Υ.	DIN 53 109 (CS 10/1000/1000)
Εφελκυστική αντοχή	Τιμή	Ωρίμανση	Πρότυπο
	~ 8,0 N/mm ²	7 ημέρες στους 23°C/50% Σ.Υ.	DIN 53 455
Επιμήκυνση θραύσης	Τιμή	Ωρίμανση	Πρότυπο
	~ 9,0%	7 ημέρες στους 23°C/50% Σ.Υ.	DIN 53 455
Αντοχή σε σκίσιμο	Τιμή	Ωρίμανση	Πρότυπο
	~ 11,1 N/mm ²	7 ημέρες στους 23°C/50% Σ.Υ.	DIN 53 515
Θερμική αντοχή	ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Μείγμα: 25°C Συστατικό Α: 25°C Συστατικό Β: 42°C		

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα	Ειδικά προορισμένο ως μέρος του συστήματος προστασίας του εσωτερικού κελύφους πύργων ψύξης: <ul style="list-style-type: none">▪ Icosit®-2406▪ Sikagard®-363
-----------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	Συστατικό Α : Συστατικό Β = 85 : 15 (κατά βάρος)		
Κατανάλωση	~ 0,3 – 0,5 kg/m ² ανά εφαρμογή		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+ 10°C ελάχιστη / + 30°C μέγιστη		
Θερμοκρασία υποστρώματος	+ 10°C ελάχιστη / + 30°C μέγιστη		
Χρόνος ωρίμανσης	Μεταξύ στρώσεων του Sikagard®-363:		
	10°C	Ελάχιστα 24 ώρες	Μέγιστα 5 ημέρες
	20°C	15 ώρες	3 ημέρες
	30°C	8 ώρες	2 ημέρες

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση Επιφανειακή ωρίμανση μετά από 24 ώρες στους + 10°C. Πλήρης έκθεση σε χημικά και μηχανικά φορτία μετά από 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μακρυνθεί από το ώριμο αστάρι με πλύσιμο με κατάλληλο μέσο ή με καθαρό νερό υπό πίεση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η στρώση του ασταριού θα πρέπει να έχει ωριμάσει. Τυχόν επιφανειακοί ρύποι θα πρέπει να έχουν απο-

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-363

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01

020812050030000005

BUILDING TRUST



ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε το συστατικό Α με μηχανικά μέσα πριν την ανάμειξή του με το συστατικό Β. Αναμείξτε τα συστατικά Α + Β μαζί στην προαναφερθείσα αναλογία ανάμειξης με ηλεκτρικό αναμεικτήρα. Ο χρόνος ανάμειξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 λεπτά και η ανάμειξη ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν λήψης ομοιογενούς μείγματος. Αδειάστε το μείγμα σε ένα καθαρό δοχείο και εν συντομία αναμείξτε ξανά για να διασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με βούρτσα: Με κατάλληλη άκαμπτη βούρτσα
Με ρολό: Με κοντότριχο νάλιον ρολό
Με ανέρο ψεκασμός: 190 bar, ακροφύσιο 0,66 mm, γωνία ψεκασμού 80°
(Μπορεί να γίνει προσθήκη Thinner C σε ποσοστό έως 4%).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Sika Thinner C

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος ΙΙΑ/ j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 500 g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard®-363 είναι < 500 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρουονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-363

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01
020812050030000005

Sikagard-363-el-GR-(07-2020)-1-1.pdf