

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-650 Paste

Στρώση εξομάλυνσης, μέρος του συστήματος διακοσμητικής πάστας SikaDecor®.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaDecor®-650 Paste είναι έτοιμο προς χρήση, έγχρωμο διακοσμητικό κονίαμα, κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για εξομάλυνση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του SikaDecor®-680 Paste Fine. Είναι δυνατή η προσθήκη του SikaDecor® Paste Thixo για προσαρμογή της σύστασης του μείγματος.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaDecor®-650 Paste μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Τσιμεντοειδή κονιάματα
- Επιφάνειες με πλακάκια

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαστικό
- Εύκολη εφαρμογή
- Προσθήκη πυκνωτικού παράγοντα στο μείγμα
- Δυνατότητα προσθήκης SikaDecor® Paste Thixo για τροποποίηση της σύστασης του μείγματος
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 1504-2:2004 - Προϊόν επιφανειακής προστασίας για σκυρόδεμα – Επίστρωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Μείγμα που αποτελείται από πρόσθετα, αδρανή και χρωστικές ουσίες σε διαλύτες	
Συσκευασία	Δοχεία: 5 kg & 15 kg	
Εμφάνιση / Χρώμα	Συστατικό Α	Πάστα
	Συστατικό Β - SikaDecor® Paste Thixo	Γαλακτώδες υγρό
Διάρκεια ζωής	3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +8°C και +30°C. Προστατεύστε από τον παγετό. Ανατρέξτε πάντα στην συσκευασία.	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	1,5 – 1,7 kg/m ² /mm
Πάχος στρώσης	1 mm ανά στρώση

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+8 °C
	Μέγιστη	+30 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	<80 %	
Σημείο δρόσου	Προσοχή στη συμπύκνωση. Το υπόστρωμα και το μη σκληρυμένο προϊόν που εφαρμόζεται πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου για να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης ή εμφάνισης φυσαλίδων στην επιφάνεια του προϊόντος που εφαρμόζεται. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες υψηλής υγρασίας αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης φυσαλίδων.	
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	+8 °C
	Μέγιστη	+30 °C
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	<4% μέρη κατά βάρος	
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Πριν από την επικάλυψη του SikaDecor®-650 Paste ή του SikaDecor® 680 Paste Fine με SikaDecor®-650 Paste περιμένετε 24 ώρες. Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.	
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Στεγνό μετά από ~4 ώρες Πλήρης ωρίμανση μετά από ~4 ημέρες Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
	Αστάρι τοίχου/δαπέδου	Sikafloor®-02 Primer	0,125 kg/m ²
	Στρώση εξομάλυνσης	2 – 3 X SikaDecor®-650 Paste*	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
	Διακοσμητική στρώση	2 – 3 X SikaDecor®-680 Paste Fine	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
	Σφράγιση τοίχου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-100 AC 1KW** + 5 – 10 % νερό & 2-3 X SikaDecor®-100 AC 1KW**	~0,07 kg/m ² ανά στρώση
	Σφράγιση τοίχου/δαπέδου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-200 PU 2KW + 10% νερό & 1 – 2 SikaDecor®-200 PU 2KW + 5 %	~0,100 kg/m ² ανά στρώση
	Σφράγιση τοίχου/δαπέδου σε εξωτερικούς χώρους	2 X SikaDecor®-200 PU 2KS	~0,150 kg/m ² ανά στρώση

* Ενίσχυση με υαλόπλεγμα Sika® Fibernet 80 g/m² ή Sika ThermoCoat®-4 HS 160 g/m² ανάλογα την εφαρμογή

**Ματ, γυαλιστερό ή σατινέ

Σημείωση: Τα στοιχεία κατανάλωσης είναι θεωρητικά και δε λαμβάνουν υπόψη επιπλέον υλικό λόγω πορώδους επιφάνειας, προφίλ επιφάνειας, διακυμάνσεων στο επίπεδο, απώλειας ή οποιωνδήποτε άλλων διακυμάνσεων. Εφαρμόστε το προϊόν σε μια δοκιμαστική περιοχή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση για τις συγκεκριμένες συνθήκες υποστρώματος και τον προτεινόμενο εξοπλισμό εφαρμογής.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της διαδικασίας ωρίμανσης, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +8 °C και +30 °C
- Εφαρμόστε μόνο σε σταθερά, προετοιμασμένα υποστρώματα
- Μην υπερβαίνετε το πάχος 1 mm ανά στρώση και τηρήστε τους χρόνους επικάλυψης, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ρωγμών
- Προστατέψτε το φρέσκο υλικό από τον παγετό, τον άνεμο και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανερχόμενη υγρασία
- Μετά την εφαρμογή, προστατεύστε το προϊόν από υγρασία, συμπύκνωση υδρατμών και άμεση επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες
- Για προσωρινή θέρμανση, χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρικά συστήματα θέρμης αέρα. Μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες αερίου, πετρελαίου, παραφίνης ή άλλων ορυκτών καυσίμων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι δομικά άρτια και να έχουν επαρκή αντοχή σε θλίψη (ελάχιστη 25 N/mm²) και ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1,5 N/mm². Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, χαλαρά υλικά, επιφανειακούς ρύπους όπως λάδια, γράσα, παλιά επιχρίσματα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αστάρι. Σε περίπτωση εφαρμογής σε παλιά κεραμικά πλακίδια, αυτά πρέπει να είναι καλά κολλημένα στο υπόστρωμα και λειασμένα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, εφαρμόστε αρχικά σε δοκιμαστική περιοχή.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναδεύστε το παχύρρευστο κονίαμα για να το ομογενοποιήσετε. Ρίξτε το σε κατάλληλο δοχείο και προσθέστε σταδιακά SikaDecor® Paste Thixo (υγρό) : SikaDecor® 650 Paste/680 Paste Fine σε αναλογία 1:30 ανάλογα με την εφαρμογή, αναδεύοντας με ηλεκτρικό αναμεικτήρα, σε χαμηλή ταχύτητα (~300 rpm). Ανακατέψτε για τουλάχιστον 3 λεπτά, μέχρι να επι-

τύχετε ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε 2 ή 3 στρώσεις SikaDecor®-650 Paste στην επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας μια οδοντωτή σπάτουλα, απλώστε το προϊόν, τοποθετήστε το πλέγμα από ίνες γυαλιού και ενσωματώστε το στο στρώμα με μια σπάτουλα με επίπεδη άκρη.
 - Πριν από την εφαρμογή του δεύτερου στρώματος, αφήστε το πρώτο να στεγνώσει και τρίψτε απαλά την επιφάνεια, για να εξαλείψετε τις ανωμαλίες και να αυξήσετε την πρόσφυση.
 - Απομακρύνετε τυχόν σκόνη.
 - Στη συνέχεια, συνεχίστε την εφαρμογή με μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα με επίπεδη άκρη, πιέζοντας το προϊόν πάνω στην επιφάνεια.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν απαιτείται τρίτη στρώση. Ο τύπος τριβείου πρέπει να επιλέγεται από τους εφαρμοστές ανάλογα με τις απαιτήσεις. Απαιτείται τελική λείανση πριν από την εφαρμογή της στρώσης σφράγισης.
- Συνιστάται τελικό πάχος ~1 mm/στρώση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η αφαίρεση των φρέσκων υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση. Το σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπό όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των

προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-650 Paste
Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01
020813020010000063