

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-54 Booster

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor®-54 Booster είναι ειδικό υγρό που προστίθεται στις εποξειδικές ρητίνες Sikafloor® με στόχο την επιτάχυνση της ωρίμανσής τους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor®-54 Booster μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Επιταχυντής για συντόμευση των χρόνων ωρίμανσης των προϊόντων Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N ή Sika® Primer MB
- Εφαρμογές διάστρωσης δαπέδων σε νέα κτίρια και σε εργασίες επισκευών και αποκατάστασης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη προσθήκη και ανάμειξη με τις εποξειδικές ρητίνες Sikafloor®

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Τριτοταγής αμίνη
Συσκευασία	Κιβώτιο με 10 × 150 ml δοχεία
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C.
Πυκνότητα	~0,98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	Αναλογία ανάμειξης με Sikafloor®:	
	Sikafloor®-150/-156 /-160 Sika® Primer MB	Προσθέστε 300 g (2 δοχεία) ανά 10 kg μείγματος ρητίνης
	Sikafloor®-151/-161 /-264 N	Προσθέστε 150 g (1 δοχείο) ανά 10 kg μείγματος ρητίνης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστα
+10 °C	13 ώρες
+20 °C	4 ώρες

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikafloor®-54 Booster προστίθεται στο Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N ή στο Sika® Primer MB επί τόπου στο έργο ως μέρος της διαδικασίας ανάμειξης.

Αναμειξτε τα συστατικά Α και Β της ρητίνης Sikafloor® ή Sika® Primer MB όπως περιγράφεται στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων. Σταδιακά προσθέστε Sikafloor®-54 Booster.

Εργαλεία ανάμειξης:

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300 - 400 rpm) ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό στο μείγμα των ρητινών και αναμειξτε για επιπλέον 2 λεπτά μέχρι το Sikafloor®-54 Booster να ενσωματωθεί πλήρως στο μείγμα της ρητίνης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων: Sikafloor®-150/-151/-156 /-161/-160/-264 N ή Sika® Primer MB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Υπερδοσολόγηση του Sikafloor®-54 Booster οδηγεί σε ανεπαρκή απόδοση, όπως ευθραυστότητα.
- Η συνδυαστική χρήση Sikafloor®-54 Booster με Sikafloor®-264 N μπορεί να προκαλέσει κιτρινισμό και απώλεια γυαλάδας υπό συγκεκριμένες συνθήκες
- Η θερμοκρασία μιας επιταχυνόμενης ρητίνης αυξάνεται πάνω από τους +100 °C εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος (εντός ~25 λεπτών αντί ~50 λεπτών για κανονική ρητίνη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C). Εάν το μείγμα παραμείνει στο δοχείο ανάμειξης αντί να απλωθεί στο υπόστρωμα, ενδέχεται να ξεκινήσει να "καπνίζει" λόγω υπερθέρμανσης.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος ΙΙΑ / j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 500g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikafloor®-54 Booster είναι < 500 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-

κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-54 Booster

Μάιος 2020, Έκδοση: 03.01
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-el-GR-(05-2020)-3-1.pdf