

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sikafloor® Marine VEM X

ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ, ΒΙΣΚΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ

## ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή
Χρώμα	Γκρι
Πυκνότητα	μείγμα 1,4 kg/l ώριμο 1,3 kg/l
Αναλογία ανάμειξης	νερό ανά σακί για οριζόντες - κατακόρυφες εφαρμογές 4 – 4,6 lt
Θερμοκρασία υποστρώματος	5 – 30 °C
Πάχος εφαρμογής	μέγιστο 2 mm
Καλυπτικότητα	ανά συσκευασία 16 kg και σε πάχος στρώσης 1 mm 14 m <sup>2</sup>
Χρόνος ενέργειας	20 λεπτά <sup>A</sup>
Χρόνος εργασιμότητας (CQP599-9)	30 λεπτά <sup>A</sup>
Παράδοση σε κυκλοφορία πεζών (CQP600-3)	ανάλογα με την υγρασία και τον εξαερισμό 16 ώρες <sup>A</sup>
Εφελκυστική αντοχή (CQP036-2)	0,8 MPa <sup>B</sup>
Επιμήκυνση θραύσης (CQP036-2)	22 % <sup>B</sup>
Σκληρότητα Shore A (CQP023-1)	74 <sup>B</sup>
Διάρκεια ζωής (CQP600-1)	9 μήνες <sup>C</sup>

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % Σ.Υ.<sup>B)</sup> μετά από 28 ημέρες<sup>C)</sup> αποθηκευμένο σε ξηρό και δροσερό μέρος, κάτω από τους 25 °C

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sikafloor® Marine VEM X είναι ενός συστατικού, ελαφροβαρές, βισκοελαστικό κονίαμα, με ρυθμιζόμενη συνεκτικότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση συνδυαστικά με ηλεκτρογαλβανισμένες, χαλύβδινες πλάκες, για μείωση του κτυπογενούς θορύβου χαμηλής συχνότητας.

Το Sikafloor® Marine VEM X είναι ελεγμένο κατά FTP και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες της IMO (Marine Equipment Directives).


## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μοναδική ακουστική επίδοση
- Εφαρμογή χωρίς αστάρι
- Χωρίς ισοκυανικά συστατικά
- Ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση
- Ρυθμιζόμενης συνεκτικότητας, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- Εύκολο στην εφαρμογή

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sikafloor® Marine VEM X εφαρμόζεται σε εσωτερικά καταστρώματα, ως βισκοελαστικό συγκολλητικό σε μπουλμέδες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους ξηρών και υγρών διεργασιών, συνδυαστικά με ακουστικά συστήματα ή κονιάματα εξομάλυνσης της σειράς Sikafloor® Marine.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση από επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμές με τα πραγματικά υποστρώματα και τις επικρατούσες συνθήκες εφαρμογής για να διασφαλιστεί η ποιότητα της πρόσφυσης και η συμβατότητα του υλικού.



## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Το Sikafloor® Marine VEM X ωριμάζει υδραυλικά.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, γράσα, λάδια και άλλες ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση. Σκουριά θα πρέπει να απομακρύνεται με συρματόβουρτσα ή άλλα κατάλληλα μέσα και στη συνέχεια να γίνεται καθαρισμός με σκούπα αναρρόφησης. Σημείωση: Η αντιδιαβρωτική προστασία θα πρέπει να είναι ακέραιη πριν την εφαρμογή του Sikafloor® Marine VEM X.

Για την εφαρμογή του Sikafloor® Marine VEM X σε κατάστρωμα αλουμινίου ή ψευδαργύρου, απαιτείται εφαρμογή ασταριού SikaCor® ZP Primer ή άλλου κατάλληλου ασταριού.

### Διαδικασία ανάμειξης

Αναμείξτε μία συσκευασία Sikafloor® Marine VEM X με 4,0 έως 4,6 lt καθαρό, δροσερό, πόσιμο νερό. Αναμείξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα που φέρει προσαρτημένους κατάλληλους έλικες ανάμειξης για περίπου 5 λεπτά (όχι πάνω από τις 400 grm). Διασφαλίστε πως η σκόνη έχει αναμειχθεί πλήρως (πάτος και τοιχώματα δοχείου).

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίστε πως μετά την ανάμειξη το μείγμα είναι εντελώς ομοιογενές πριν το εφαρμόσετε.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε το κονίαμα με κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα, με στόχο τη διαμόρφωση στρώσης πάχους 1,5 – 2 mm.

Το Sikafloor® Marine VEM X πρέπει να εφαρμόζεται εντός 20 λεπτών από την ανάμειξη.

Σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C, ο χρόνος ενέργειας μειώνεται στα 10 λεπτά ή και λιγότερο.

## Ωρίμανση

Μετά την εφαρμογή του κονιάματος, οι διαστρωμένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από την έντονη ζέση (π.χ. εργασίες κοπής ή θερμοσυγκόλλησης από την κάτω πλευρά του δαπέδου), την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τα ρεύματα αέρα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, για τουλάχιστον 12 ώρες.

### Αφαίρεση υπολειμμάτων

Πλεονάζον υλικό απομακρύνεται βέλτιστα πριν ωριμάσει με σπάτουλα ή νερό.

Νωπό Sikafloor® Marine VEM X μπορεί να απομακρυνθεί από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό. Ωριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα θα πρέπει να ξεπλένονται άμεσα με νερό. Χρησιμοποιείστε κατάλληλη κρέμα προστασίας του δέρματος.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστικά γενικές οδηγίες. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης στο Τμήμα Υποστήριξης Βιομηχανικών Εφαρμογών της Εταιρείας. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- Εγχειρίδιο εφαρμογής Sikafloor® Marine VEM Steel

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σάκος	16 kg
-------	-------

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor® Marine VEM X  
Έκδοση: 02.01 (04 - 2022), eI\_GR  
019319000184001100

Sika Hellas ABEE  
Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com

