

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

Πολυασφαρτικό σύστημα επίστρωσης τελικής επιφάνειας καταστρωμάτων, σταθερό σε UV ακτινοβολία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV είναι σύστημα επίστρωσης 2-συστατικών, βάσεως πολυασφαρτικής ρητίνης, ταχείας ωρίμανσης, ανθεκτική στη φθορά, χωρίς αρμούς για εκτεθειμένες επιφάνειες. Η επιφάνεια είναι έγχρωμη, αντλιοσθητική, χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης. Είναι για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές δαπέδου.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το Σύστημα χρησιμοποιείται σε:

- Μπαλκόνια και βεράντες
- Χώρους διέλευσης πεζών
- Ταχεία αποκατάσταση τελικών επιφανειών καταστρωμάτων στάθμευσης αυτοκινήτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς αρμούς
- Ανθεκτικό σε μόνιμη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Υψηλή μηχανική αντοχή και υψηλή αντοχή στη φθορά
- Καλή χημική αντοχή
- Επιλογή ταχείας εφαρμογής
- Αντλιοσθητικό
- Χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Κατάταξη αντίδρασης σε φωτιά, 13501-1, GHENT, No. 12/09/2022
- Δοκιμή αντλιοσθητικότητας σύμφωνα με DIN EN 16165, MPI, No. 12 10629 - S/ 22

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Στρώση	Προϊόν
	1. Ασάρι ή στρώση εξομάλυνσης	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-144 Sikafloor®-701 Sikafloor®-1590 Επικοινωνήστε με τις τεχνικές υπηρεσίες της Sika για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλληλου ασταριού για την εφαρμογή σας.
	Επίταση με χαλαζιακή άμμο	Χαλαζιακή άμμος 0,4 – 0,8 mm
	2. Τελική στρώση	Sikafloor®-530
Εμφάνιση	Αντλιοσθητικό, ημιγυαλιστερό τελείωμα	

Χρώμα	Τελική στρώση διαθέσιμη σε 12 χρώματα, αποχρώσεις: RAL 7030, 7032, 7035, 7021, 7042, 7043, 7037, 3002, 1021, 6029, 5017, 9010.		
Ονομαστικό πάχος	~1,0 mm		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε κρούση	Χωρίς ρωγμές	(EN ISO 6272-1)
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	>1,5 N/mm ² στο σκυρόδεμα	(EN 1542)
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Χημική αντοχή	Επιτυχής δοκιμή Χημικά ανθεκτικό σε παγολυτικά άλατα, υδρογονάνθρακες και υδραυλικά λάδια. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Sika για συγκεκριμένες πληροφορίες.	(EN 13529)
Αντίσταση σε ολίσθηση	R10 V6	(DIN 51130)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
	1. Αστάρι	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 με Sikafloor®-54 Booster μέγιστο 4 % κατά βάρος (προαιρετικά) Sikafloor®-530	~1 kg/m ²
	Επίταση με χαλαζιακή άμμο	Χαλαζιακή άμμος 0,4 – 0,8 mm	~3 – 4 kg/m ²
	2. Τελική στρώση	Sikafloor®-530	~0,7 – 0,8 kg/m ²
Σημείο δρόσου	Ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων		
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	Ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων		
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων		
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Πάχος υγρής μεμβράνης	Σχετική υγρασία Χρόνος
	+8 °C	0,3 mm	60 % 3 ώρες
	+20 °C	0,3 mm	60 % 3 ώρες

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλούμε αναφερθείτε στις Μεθόδους Εφαρμογής:

- Μέθοδος Εφαρμογής Sika: Sikafloor® και Sikagard® αξιολόγηση και προετοιμασία επιφανειών για διάστρωση συστημάτων δαπέδων
- Μέθοδος Εφαρμογής Sika: Sikafloor® ανάμειξη & εφαρμογή συστημάτων δαπέδων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV

Μάιος 2025, Έκδοση: 02.01

02081290000000084

BUILDING TRUST



ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiFlex PB-10 UV
Μάιος 2025, Έκδοση: 02.01
020812900000000084

SikafloorMultiFlexPB-10UV-el-GR-(05-2025)-2-1.pdf