

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Fleece-45

Πολυεστερικό ύφασμα για οπλισμό των συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic® Fleece-45 είναι μη υφαντό, πολυεστερικό ύφασμα που χρησιμοποιείται ως οπλισμός των συστημάτων υγρών μεμβρανών Sikalastic®.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Οπλισμός για τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic®
- Για νέες κατασκευές και ανακατασκευές
- Για δώματα με πολλές λεπτομέρειες και περίπλοκη γεωμετρία, ακόμη και σε περιπτώσεις που η προσβασιμότητα είναι περιορισμένη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διασφαλίζει το σωστό πάχος εφαρμογής της βασικής στρώσης
- Ενισχύει τις ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών του συστήματος
- Αυξάνει τις μηχανικές ιδιότητες του συστήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	100 % πολυεστέρας	
Συσκευασία	Πλάτος ρολού	1.02 m
	Μήκος ρολού	100 m
Χρώμα	Λευκό	
Διάρκεια ζωής	Το προϊόν δε λήγει κατά τη διάρκεια της σωστής αποθήκευσής του.	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C.	
Πυκνότητα	40 – 50 g/m ²	(EN ISO 9864)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφελκυστική αντοχή	Διαμήκης (md)	13 N/5 cm
	Εγκάρσια (cmd)	13 N/5 cm
Επιμήκυνση	Διαμήκης (md)	35 %
	Εγκάρσια (cmd)	35 %

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	≤85 % Σ.Υ.	
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	+5 °C
	Μέγιστη	+35 °C

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη των συστημάτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων ή συστημάτων των υγρών μεμβρανών Sikalastic®.
--------------------	---

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το Sikalastic® Fleece-45 έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic®
- Το σύστημα στεγανοποίησης αποδίδει και εγκαθίσταται πιο εύκολα όταν εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένα υπόστρωμα
- Οι περιορισμοί της εφαρμογής αναφέρονται στο τεχνικό φύλλο ιδιοτήτων της μεμβράνης στεγανοποίησης Sikalastic® - Συμβουλευτείτε το σχετικό PDS
- Διατηρείστε το Sikalastic® Fleece-45 στεγνό, μην αφήσετε το ρολό να βραχεί πριν ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το προϊόν αυτό δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, επαρκούς αντοχής, καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από όλους τους ρύπους, όπως λάδια, γράσα και άλλες λιπαρές ουσίες. Ανάλογα με τον τύπο του, το υπόστρωμα πρέπει να ασταρωθεί ή να προετοιμαστεί μηχανικά. Ενδέχεται να απαιτηθεί τρίψιμο για επιτέδωση της επιφάνειας.

Κατάλληλα υποστρώματα είναι: σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα και ασφαλτικές επιστρώσεις, μέταλλα, τούβλα, αμιαντοσιμέντο, κεραμικά πλακίδια, ξύλο. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία υποστρώματος και τον πίνακα ασταριών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη Μέθοδο Εφαρμογής του συστήματος της υγρής μεμβράνης που θα εφαρμοστεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή του Sikalastic® η στρώση ασταρώματος θα πρέπει να είναι στεγνή στην αφή. Για το Χρόνο Αναμονής/ Επικάλυψη, παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του κατάλληλου ασταριού. Περιοχές που ενδέχεται να λερωθούν (π.χ. κιγκλιδώματα, κ.τ.λ.) θα πρέπει να προστατεύονται με ταινία ή πλαστικό περιτύλιγμα.

Το Sikalastic® Fleece-45 εφαρμόζεται σε συνδυασμό με συστήματα υγρών μεμβρανών Sikalastic®.

- Εφαρμόστε μία πρώτη στρώση υγρής μεμβράνης Sikalastic® με κατανάλωση σύμφωνα με το φύλλο ιδιοτήτων της. Δουλέψτε μόνο μέχρι το σημείο εκείνο που το υλικό παραμένει υγρό
- Ενσωματώστε το Sikalastic® Fleece-45 με ρολό στη νωπή στρώση της μεμβράνης και διασφαλίστε ότι δε δημιουργούνται φυσαλίδες ή πτυχώσεις. Η επικάλυψη του Sikalastic® Fleece-45 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm και διασφαλίστε ότι οι επικαλύψεις είναι επαρκώς νωπές για να ενώσουν τις δύο στρώσεις
- Το ρολό μπορεί να απαιτήσει μόνο λίγη επιπλέον ποσότητα υλικού για να παραμείνει υγρό, αλλά δεν απαιτείται προσθήκη επιπλέον ποσότητας υλικού σε αυτή τη φάση. Είναι σημαντική η πλήρης ενσωμάτωση του Sikalastic® Fleece-45 στη μάζα της υγρής μεμ-

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Fleece-45

Σεπτέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020915952000000099

βράνης Sikalastic®

4. Αφού η στρώση έχει στεγνώσει αρκετά για να πατηθεί, σφραγίστε την επιφάνεια με μία στρώση υγρής μεμβράνης Sikalastic® σε κατανάλωση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο φύλλο ιδιοτήτων της. Παρακαλούμε σημειώστε πως πρέπει πάντοτε να ξεκινάτε με τις λεπτομέρειες πριν την εφαρμογή στην κύρια οριζόντια επιφάνεια. Για λεπτομέρειες, ακολουθήστε τα βήματα 1 – 3.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής του αντίστοιχου συστήματος της υγρής μεμβράνης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic® Fleece-45

Σεπτέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020915952000000099

SikalasticFleece-45-el-GR-(09-2025)-1-1.pdf