

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaMur® Color E

ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΦΗ ΣΙΛΟΞΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΣΟΒΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaMur® Color E είναι 1-συστατικού, υδατικής βάσης βαφή ακρυλικής-σιλοξανικής ρητίνης με ορυκτά συστατικά, ιδιαίτερα κατάλληλη για διαπνέοντα ή συμβατικό σοβά και για σκυρόδεμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaMur® Color E είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο ως διακοσμητική και προστατευτική βαφή για διαπνέοντα σοβά, όπως της σειράς SikaMur® ή για υφιστάμενους σοβάδες βάσεως ασβέστη και τσιμέντου-ασβέστη, διασφαλίζοντας υψηλή αισθητική εμφάνιση, βέλτιστη υδατοαπωθητικότητα και εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαθέσιμη σε πολλές παστέλ αποχρώσεις
- Βέλτιστη διαπνοή υδρατμών
- Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με LEED v4 MRc 2 (Option 1): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Υδατικής διασποράς βαφή βάσεως ακρυλικής-σιλοξανικής ρητίνης	
Συσκευασία	SikaMur® Color E E Primer:	Δοχεία 10 L
	SikaMur® Color E:	Δοχεία 20 kg
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από τον παγετό, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +20°C.	
Πυκνότητα	SikaMur® Color E Primer	1,0 ± 0,05 kg/L
	SikaMur® Color E	1,6 ± 0,05 kg/L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαπερατότητα υδρατμών	SikaMur® Color E Primer:	S _D ~ 0,001 m	
	SikaMur® Color E:	S _D ~ 0,029 m (2 layers)	(DIN 50014)
	Σύστημα SikaMur®:	S _D ~ 0,375 m	(UNI 9233)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	SikaMur® Color E Primer:	0,15-0,20 L/m ² , η κατανάλωση επηρεάζεται ισχυρά από το πορώδες το υποστρώματος
	SikaMur® Color E	0,20-0,25 kg/m ² ανά στρώση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο υφιστάμενος σοβάς πρέπει να είναι στεγνός, ώριμος, καθαρός, απαλλαγμένος από σκόνη και χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια.

Παλιές βαφές θα πρέπει να απομακρύνονται πλήρως, ιδιαίτερα εάν η εφαρμογή γίνεται πάνω σε διαπνέοντα σοβά, ούτως ώστε η διαπνοή του σοβά και της βαφής να επιτρέπεται σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Πριν την εφαρμογή του SikaMur® Color E, συνιστάται αστάρισμα της επιφάνειας με SikaMur® Color E Primer, αστάρι υδατικής διασποράς, βάσεως ακρυλικής-σιλοξανικής ρητίνης.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανοίξτε τα δοχεία των SikaMur® Color E και του ασταριού SikaMur® Color E Primer και ομογενοποιήστε το περιεχόμενό τους. Το αστάρι SikaMur® Color E Primer δεν απαιτεί αραιώση πριν την εφαρμογή.

Το SikaMur® Color E πρέπει να αραιώνεται με 10-20% κ.β. νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε μία στρώση SikaMur® Color E Primer με ρολό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον πλήρη εμποτισμό του υποστρώματος. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει και ακολούθως εφαρμόστε δύο στρώσεις SikaMur® Color E με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Αναμείνατε 6 ώρες πριν την εφαρμογή του SikaMur® Color E στο αστάρι SikaMur® Color E Primer.

Αναμείνατε 4-6 ώρες πριν την εφαρμογή του SikaMur® Color E σε SikaMur® Color E.

Πλήρης ωρίμανση επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα προϊόντα δεν πρέπει να εφαρμόζονται υπό άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, υπό ισχυρό άνεμο ή όταν αναμένεται βροχή ή παγετός.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής προστατέψτε τις γυάλινες, τις μεταλλικές και τις κεραμικές επιφάνειες. Σε ό,τι αφορά στην αραιώση, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία αραιώσης με νερό που αναφέρεται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων. Υπερβολική αραιώση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της αποδοτικότητας του συστήματος.

Το SikaMur® Color E δεν μπορεί να προστατέψει τα υποστρώματα από φαινόμενα ενανθράκωσης.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδω αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaMur® Color E

Σεπτέμβριος 2019, Έκδοση: 04.01

020406020020000012

SikaMurColorE-el-GR-(09-2019)-4-1.pdf