

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaCem® Désactivant 4-6

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaCem® Désactivant 4-6 είναι υδατικής βάσης, επιφανειακός επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος, για δημιουργία επιφανειών με εμφανή αδρανή σε βάθος μεταξύ 4-6mm. Το SikaCem® Désactivant 4-6 διαθέτει επιπλέον εξαιρετικά χαρακτηριστικά ως βελτιωτικό ωρίμανσης.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaCem® Désactivant 4-6 συνιστάται για χρήση σε οριζόντιες διακοσμητικές επιφάνειες δαπέδων, όπως:

- Για ειδικό σχεδιασμό επιφανειών σκυροδέματος σε δημόσιους χώρους (αστική χωροταξία), καθώς και σε ιδιωτικά κτίσματα
- Σε χώρους κυκλοφορίας πεζών
- Σε βεράντες
- Περιμετρικά σε πισίνες
- Οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με εκτεθειμένα αδρανή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το SikaCem® Désactivant 4-6 προσφέρει δυνατότητα επιφανειακής επιβράδυνσης στοιχείων σκυροδέματος σε βάθος μεταξύ 4-6mm και προορίζεται για χρήση σε τσιμεντοειδή μείγματα με μέγιστη κοκκομετρία αδρανών μεταξύ 12-20 mm.

- Διαμορφώνει επιφάνεια ανάγλυφη, με εμφάνιση αδρανών στην επιφάνεια
- Η επιφάνεια που διαμορφώνεται έχει υψηλή αντολισθητικότητα, προσφέροντας έτσι βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας κατά την κυκλοφορία πεζών

Η δράση του SikaCem® Désactivant 4-6 ως βελτιωτικό ωρίμανσης σύμφωνα με το Γαλλικό πρότυπο NFP 18-370 είναι εξαιρετική:

- 100% στις 6 ώρες
- 100% στις 24 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία

- Δοχείο 5 lt
- Δοχείο 20 lt

Εμφάνιση / Χρώμα

Υγρό, λευκό

Διάρκεια ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Μετά το άνοιγμα η συσκευασία θα πρέπει να επανα-σφραγίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα και το περιεχόμενό της θα πρέπει να καταναλώνεται το συντομότερο δυνατόν.

Συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, άφθαρτη και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Προστατέψτε από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες. Εάν το SikaCem® Désactivant 4-6 παγώσει, μπορεί να ανακτήσει τις αρχικές του ιδιότητες μετά από αποθήκευση σε ζεστό μέρος και πλήρη ομογενοποίησή του.

Πυκνότητα

~ 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	1 lt για 4-5 m ²
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Η θερμοκρασία του υποστρώματος, του περιβάλλοντος και του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
Εξοπλισμός	Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα με μεταλλικό ακροφύσιο και άνοιγμα 0,79mm και σε πίεση μεταξύ 2 έως 4 bars.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται να προετοιμάζετε μία επιφάνεια περίπου 1m² επί τόπου στο έργο, ούτως ώστε να αξιολογηθεί ο βέλτιστος χρόνος εκκίνησης της έκλυσης της συνολικής επιφάνειας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προστατέψτε παρακείμενες επιφάνειες από τυχαία διαρροή του υλικού κατά την εφαρμογή του χρησιμοποιώντας πλαστικά φύλλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ομογενοποιείστε το προϊόν πριν την εφαρμογή. Μετά την επιπέδωση του σκυροδέματος, ψεκάστε ομοιόμορφα όλη την επιφάνειά του, εφαρμόζοντας μία στρώση υλικού, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ψεκασμού με μεταλλικό ακροφύσιο.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή του υλικού και αναμείνате για λίγα λεπτά.
- Ξεπλύντε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 150 bars μέγιστα). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (άνεμος, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία) η απενεργοποίηση της επιφάνειας ξεκινά μεταξύ 5 και 24 ωρών από την εφαρμογή.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκλυσης, εφαρμόστε κατάλληλη μεμβράνη ωρίμανσης (π.χ. Sika® Antisol®).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση βροχής εντός 3 ωρών από την εφαρμογή του συνιστάται επανα-εφαρμογή του υλικού.
- Εάν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης του υλικού από την επιφάνεια του σκυροδέματος συμπαρασύρονται αδρανή, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνате κι άλλο χρονικό διάστημα.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-

λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaCem® Désactivant 4-6
Σεπτέμβριος 2018, Έκδοση: 02.01
021405011000000044

SikaCemDsactivant4-6-el-GR-(09-2018)-2-1.pdf