

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic®-827 HT

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic®-827 HT είναι τροποποιημένη, διογκούμενη θερμόκολλα συμπολυμερών. Αποτελεί μέρος του συστήματος στεγανοποίησης καταστρωμάτων γεφυρών κάτω από θερμή ασφαλτο, ασφαλτο με ψηφίδα και ασφαλτικό σκυρόδεμα.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikalastic®-827 HT μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Με τη μορφή σφαιριδίων, με επίταση σε νωπό Sikalastic®-8902
- Με τη μορφή σφαιριδίων, με επίταση σε νωπό SikaCor®-HM Mastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επιτρέπει τη διαμόρφωση δεσμού μεταξύ της ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης και της ασφαλτικής επίστρωσης
- Παρέχει μηχανική αγκύρωση λόγω της διόγκωσης κατά την επαφή με θερμή ασφαλτο
- Ανάπτυξη εξαιρετικών αντοχών πρόσφυσης και διάτμησης

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Συγκολλητική στρώση σε συστήματα στεγανοποίησης σύμφωνα με ZTV-IN Τμήμα 7, τομέας 4, Sikalastic®-827 HT, kiwa, Αναφορά δοκιμής No. P 8332-1-E
- Σύστημα στεγανοποίησης καταστρωμάτων γεφυρών Sikalastic®-851, BBA, Αριθμός πιστοποιητικού No. 15/H237, σύμφωνα με την οδηγία BBA HAPAS
- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με ETA-18/1105, βάσει ETAG 033 - Συστήματα στεγανοποίησης καταστρωμάτων γεφυρών εφαρμοζόμενα με τη μορφή υγρής μεμβράνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Σύσταση | Τροποποιημένο αιθυλ-βινυλ-οξικό συμπολυμερές | |
| Συσκευασία | Σάκοι 25 kg | |
| Διάρκεια ζωής | 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής | |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. | |
| Πυκνότητα | 1,20 kg/l, χύμα πυκνότητα Τιμές πυκνότητας στους +23°C | (EN ISO 2811-1) |
| Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος | ~100 % | |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χημική αντοχή

Ανθεκτικό σε νερό, ασφαλικά και παγολυτικά άλατα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση

~ 0,70 kg/m²

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανατρέξτε στα αντίστοιχα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων του εγκεκριμένου συστήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κάντε ομοιόμορφα επίταση των σφαιριδίων Sikalastic®-827 HT χρησιμοποιώντας μία εκ των παρακάτω μεθόδων:

- Διασπορά με το χέρι
- Χαμηλής πίεσης εξοπλισμός εκτόξευσης/κατανομής
- Αμαξίδιο διασποράς Sika

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το Sikalastic®-827 HT δεν πρέπει να εφαρμοστεί πάνω στην κολλώδη στρώση εάν έχει γίνει υπέρβαση του χρόνου εργασιμότητας.
- Για να αναπτυχθεί σωστός δεσμός και επαρκής διατηρητική αντοχή, η θερμοκρασία της ασφάλτου δεν θα πρέπει να είναι κάτω από +140°C σε καταστρώματα σκυροδέματος.
- Σε χαλύβδινα καταστρώματα, η θερμοκρασία της ασφάλτου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από +160°C.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρουονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic®-827 HT

Σεπτέμβριος 2020, Έκδοση: 02.01

020706802100000001

Sikalastic-827HT-el-GR-(09-2020)-2-1.pdf