

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sika® Separol® W-220

Αποκαλυπτικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης, βιοδιασπώμενο

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® W-220 είναι έτοιμο για χρήση, αποκαλυπτικό γαλάκτωμα, απαλλαγμένο από διαλύτες και ραφινάρισμα έλαια. Είναι ένα γαλάκτωμα, βασισμένο σε βιολογικά αποικοδομήσιμο συνθετικό έλαιο.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sika® Separol® W-220 μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοτάξια και μονάδες προκατασκευής.

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε:

- Λεία, μη απορροφητικά καλούπια
- Απορροφητικά καλούπια
- Θερμαινόμενα καλούπια (έως τους +70°C)

Το Sika® Separol® W-220 είναι επίσης κατάλληλο για:

- Ανάγλυφα καλούπια.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Sika® Separol® W-220 διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Χαμηλό ιξώδες
- Εξαιρετική ικανότητα "παραμονής" σε κατακόρυφες επιφάνειες καλούπιών
- Αυτοεπιπεδούμενο μετά την εφαρμογή με ψεκασμό
- Ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα καταστολής δημιουργίας πόρων

- Το παραγόμενο εκνέφωμα δεν είναι εύφλεκτο
- Δεν παράγεται ρητίνη
- Μειωμένα υπολείμματα σκόνης πάνω στο καλούπιο
- Ασφαλές κατά τον χειρισμό

Η χρήση του προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Εύκολη και ακριβή αποκαλούπωση του σκληρομένου σκυροδέματος
- Υψηλής ποιότητας τελικό φινίρισμα
- Καμία αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος
- Προστασία του καλούπιου από διάβρωση και πρόωγη γήρανση

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Το Sika® Separol® W-220 ελέγχεται σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες της Sika®.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Συνθετικά έλαια, διαλυτά σε νερό
Συσκευασία	Πλαστικά δοχεία: 20 lt Βαρέλια: 200 lt IBC: 1000 lt
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό, λευκό γαλακτώδες
Διάρκεια ζωής	6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν φυλάσσεται σωστά στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία.
Συνθήκες αποθήκευσης	Προστατευμένο από τον παγετό, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη μόλυνση.

Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, θα πρέπει να αποθηκεύονται καλά σφραγισμένες.

**Πυκνότητα** 0.97 gr/cm<sup>3</sup> (στους +20 °C)

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Κατανάλωση** Το Sika® Separol® W-220 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιφάνειες μη απορροφητικών καλουπιών (π.χ. μεταλλικά ή πλαστικά) έως και ~140 m<sup>2</sup> /kg, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και τον ακριβή τύπο καλουπιών.

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος** Ελάχιστη +5 °C / Μέγιστη +50 °C

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ( Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή, το Sika® Separol® W-220 πρέπει να ανακινηθεί καλά. Το Sika® Separol® W-220 είναι έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το υλικό με άλλα προϊόντα και συστατικά! Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά. Υπολείμματα σκόνης και σκυροδέματος θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το Sika® Separol® W-220 εφαρμόζεται σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις, αφήνοντας όψη με μικρές, λευκές σταγόνες, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια (ενδέχεται να απαιτηθεί και επιπλέον εφαρμογή στην περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών καλουπιών). Συνιστούμε τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εφαρμογής με ψεκάσμο, με πίεση λειτουργίας 3-6 bar και επίπεδο ακροφύσιο (01 F 110 π.χ. 652.307 ή 652.245). Τοπικές συγκεντρώσεις του Sika® Separol® W-220 θα πρέπει να αποφεύγονται. Πλεονάζουσα ποσότητα θα πρέπει να απομακρύνεται χρησιμοποιώντας πανί ή σφουγγάρι.

Sika Hellas ABEE  
Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι Αττικής  
Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: info@gr.sika.com  
www.sika.gr



### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-220  
Ιούλιος 2026, Έκδοση: 03.01  
021405021000000162

Μετά την εφαρμογή, τηρήστε χρόνο εξάτμισης 20 λεπτών στους +20°C.

Πριν τη σκυροδέτηση, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τον τύπο του κάθε έργου.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikaSeparolW-220-el-GR-(06-2026)-3-1.pdf