

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

# Sikafloor<sup>®</sup> MultiCoat AB-11

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor<sup>®</sup> MultiCoat AB-11 είναι εποξειδικό-ακρυλικό σύστημα επίστρωσης δαπέδων, βασισμένο στην συν-ελαστική τεχνολογία, κατάλληλο για ασφαλτικά υποστρώματα. Το σύστημα διαμορφώνει επιφάνεια χωρίς ενώσεις, ημι-γυαλιστερή, κατάλληλη για χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων, περιοχών οριοθέτησης και έκθεσης σε ελαφριά κυκλοφορία τροχοφόρων. Είναι εφαρμόσιμο σε κυμαινόμενα πάχη στρώσης μεταξύ 2,0 και 3,0 mm. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor<sup>®</sup> MultiCoat AB-11 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Για χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων πολλαπλών χρήσεων
- Επίστρωση για ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους σε πάρκα και χώρους αναψυχής
- Επίστρωση για χώρους κυκλοφορίας πεζών, πεζοδρόμια, κ.α.


### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Τελική εμφάνιση υψηλής αισθητικής
- Ανθεκτικό σε ελαφριά κυκλοφορία τροχοφόρων
- Καλή ευκαμψία
- Διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις
- Ανθεκτικό σε περιστασιακές διαρροές υδρογονανθράκων
- Μπορεί να πληρωθεί με χαλαζιακή άμμο με στόχο την εφαρμογή σε κυμαινόμενα πάχη και για λόγους οικονομίας εφαρμογής

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος

Sikafloor® MultiCoat AB-11 (~2–3 mm)



Στρώση	Προϊόν
1. Αστάρι	Sikafloor®-2040
2. Στρώση καταπόνησης	Sikafloor®-2100
3. Τελική στρώση	Sikafloor®-2100

Χημική βάση	Υδατικής βάσης, εποξειδική-ακρυλική ρητίνη
Εμφάνιση	Λείο, ημι-γυαλιστερό τελείωμα
Χρώμα	Διαθέσιμες αποχρώσεις: γκρι (~RAL 7015), λευκό, μαύρο, κίτρινο (~RAL 1003), άμμου, κόκκινο οξειδίου (~RAL 3011), κόκκινο σήμανσης (~RAL 3020), σκούρο πράσινο (~RAL 6020), ανοιχτό πράσινο (~RAL 6021), μέντα (~RAL 6018), μπλε κοβαλτίου (~RAL 5013), γαλάζιο (~RAL 5015), ναυτικό μπλε (~RAL 5010), πλατινέ γκρι (~RAL 7036), γκρι τσιμέντου (~RAL 7032), σκούρο γκρι (~RAL 7015), μπεζ (~RAL 1001), καφέ (~RAL 8002), φίλντισι (~RAL 1015). Για καλύτερη αδιαφάνεια/καλυπτικότητα των αποχρώσεων κόκκινο σήμανσης, μέντα και κίτρινο, εφαρμόστε μία επιπλέον τελική στρώση.
Ονομαστικό πάχος	~2–3mm

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore D	~64
Αντοχή σε απότριψη	110 mg (Δοκιμή απότριψης Taber)
Εφελκυστική αντοχή	~2,7 MPa (EN ISO 527-1/2)
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	≥ 1,5 MPa (EN 1542)
Επιμήκυνση θραύσης	~40 %
Συμπεριφορά σε φωτιά	Bfl-S1 (EN 13501:1)
Διαπερατότητα υδρατμών	~0,005 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> (EN 1062-3)

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® MultiCoat AB-11

Μάϊος 2020, Έκδοση: 02.01

02081390000000011

BUILDING TRUST



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

<b>Κατανάλωση</b>	Sikafloor® MultiCoat AB-11 (~2–3 mm)																										
<b>Στρώση</b>	<b>Προϊόν</b>	<b>Κατανάλωση</b>																									
Αστάρι	1 × Sikafloor®-2040	~0,8–1,0 kg/m <sup>2</sup>																									
Στρώση καταπόνησης	1 × Sikafloor®-2100 πληρωμένο με χαλαζιακή άμμο (0,1–0,3 mm) σε αναλογία 1:1	~0,8 kg/m <sup>2</sup> /στρώση																									
<b>Τελική βαφή</b>	<b>Προϊόν</b>	<b>Κατανάλωση</b>																									
	1 × Sikafloor®-2100	~0,3–0,4 kg/m <sup>2</sup>																									
<b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	+10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη																										
<b>Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία</b>	80 % μέγιστη (ανατρέξτε επίσης στους περιορισμούς που αναφέρονται στο φύλλο Ιδιοτήτων του Sikafloor®-2100)																										
<b>Σημείο δρόσου</b>	<p>Προσοχή στη συμπύκνωση!            Το υπόστρωμα και η ρητίνη που δεν έχει ωριμάσει ακόμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης ή τη δημιουργία φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφάνειας.</p>																										
<b>Θερμοκρασία υποστρώματος</b>	+10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη																										
<b>Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος</b>	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό.																										
<b>Χρόνος αναμονής / επικάλυψη</b>	<p>Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-2100 σε Sikafloor®-2040 αφήστε :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Θερμοκρασία υποστρώματος</th> <th>Ελάχιστα</th> <th>Μέγιστα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>12 ώρες</td> <td>72 ώρες</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>6 ώρες</td> <td>48 ώρες</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>4 ώρες</td> <td>24 ώρες</td> </tr> </tbody> </table> <p>Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-2100 σε Sikafloor®-2100 αφήστε:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Θερμοκρασία υποστρώματος</th> <th>Ελάχιστα</th> <th>Μέγιστα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td> <td>10 ώρες</td> <td>6 ημέρες</td> </tr> <tr> <td>+20 °C</td> <td>5 ώρες</td> <td>3 ημέρες</td> </tr> <tr> <td>+30 °C</td> <td>3 ώρες</td> <td>1,5 ημέρα</td> </tr> </tbody> </table>			Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα	+10 °C	12 ώρες	72 ώρες	+20 °C	6 ώρες	48 ώρες	+30 °C	4 ώρες	24 ώρες	Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα	+10 °C	10 ώρες	6 ημέρες	+20 °C	5 ώρες	3 ημέρες	+30 °C	3 ώρες	1,5 ημέρα
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα																									
+10 °C	12 ώρες	72 ώρες																									
+20 °C	6 ώρες	48 ώρες																									
+30 °C	4 ώρες	24 ώρες																									
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα																									
+10 °C	10 ώρες	6 ημέρες																									
+20 °C	5 ώρες	3 ημέρες																									
+30 °C	3 ώρες	1,5 ημέρα																									
<b>Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση</b>	<b>Θερμοκρασία</b>	<b>Βατότητα</b>	<b>Ελαφριά καταπόνηση</b>	<b>Πλήρης ωρίμανση</b>																							
	+10 °C	~16 ώρες	4 ημέρες	7 ημέρες																							
	+20 °C	~8 ώρες	2 ημέρες	3 ημέρες																							
	+30 °C	~4 ώρες	1 ημέρα	1,5 ημέρα																							

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>Συσκευασία</b>	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.		
<b>Διάρκεια ζωής</b>	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.		
<b>Συνθήκες αποθήκευσης</b>	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.		

**ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**  
 Sikafloor® MultiCoat AB-11  
 Μάϊος 2020, Έκδοση: 02.01  
 02081390000000011

