

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-120

ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® W-120 είναι έτοιμο για χρήση αποκαλυπτικό γαλάκτωμα, απαλλαγμένο από διαλύτες και ορυκτά έλαια, με βάση βιολογικά διασπώμενα φυτικά έλαια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Sika® Separol® W-120 μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοτάξια για:

- Λεία, μη απορροφητικά καλούπια
- Απορροφητικά καλούπια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® W-120 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, χάρις στην υψηλή του αντοχή ενάντια σε βροχή, καθώς επίσης στα φωτο-διασπώμενα χαρακτηριστικά του.

Το Sika® Separol® W-120 διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Χαμηλό ιξώδες
- Εξαιρετική ικανότητα παραμονής σε κατακόρυφες επιφάνειες καλουπιών
- Αυτοεπιπεδούμενο μετά την εφαρμογή με ψεκάσμο
- Κατασταλτικό επιφανειακών πόρων στο σκυρόδεμα
- Το παραγόμενο εκνέφωμα δεν είναι εύφλεκτο
- Δεν παράγεται ρητίνη
- Μειωμένη συγκέντρωση υπολειμμάτων σκόνης στο καλούπι
- Ασφαλές στο χειρισμό
- Περιβαλλοντικά φιλικό

Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται τα εξής πλεονεκτήματα:

- Εύκολη και ακριβής αποκαλούπωση του σκληρομένου σκυροδέματος
- Υψηλής ποιότητας φινιρίσμα επιφάνειας
- Χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της επιφάνειας σκυροδέματος

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γαλάκτωμα βάσεως φυτικών ελαίων

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλαστικά δοχεία: 20 lt
Βαρέλια: 210 lt
IBC: 1000 lt

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υγρό, γαλακτώδες λευκό

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και επιμόλυνση. Ανοιγμένα δοχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται κλειστά.
Θερμοκρασίες αποθήκευσης: +5°C έως +50°C

?????????? ???? ?????

??????????

Το Sika® Separol® W-120 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή σε επιφάνεια μη απορροφητικών καλουπιών (π.χ. μεταλλικών ή πλαστικών) έως και ~ 120 m²/kg, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και τον ακριβή τύπου του καλουπιού.

?????????? ???? ???????????

+5°C ελάχιστη / +50°C μέγιστη

???????? ???? ?????

????????

Πριν την εφαρμογή, το Sika® Separol® W-120 πρέπει να αναμειγνύεται καλά. Το Sika® Separol® W-120 είναι έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε και μην το αναμειγνύετε με άλλα υλικά!

Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά. Υπολείμματα σκουριάς και σκυροδέματος θα πρέπει να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή.

Το Sika® Separol® W-120 εφαρμόζεται σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις, αφήνοντας όψη με μικρές, λευκές σταγόνες, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια (ενδέχεται να απαιτηθεί και επιπλέον εφαρμογή στην περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών καλουπιών).

Συνιστούμε τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εφαρμογής με ψεκασμό, με πίεση λειτουργίας 3-6 bar και επίπεδο ακροφύσιο (01 F 110, π.χ. 652.307 ή 652.245).

Τοπικές συγκεντρώσεις του Sika® Separol® W-120 θα πρέπει να αποφεύγονται. Πλεονάζουσα ποσότητα θα πρέπει να απομακρύνεται χρησιμοποιώντας πανί ή σφουγγάρι.

Μετά την εφαρμογή, τηρήστε χρόνο εξάτμισης 20 λεπτών στους +20°C.

Πριν τη σκυροδέτηση, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τον τύπο του κάθε έργου.

??? ????????? ???? ?????

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

???????? ???? ?????????

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

?????????, ????? ???? ?????

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

???????? ???? ?????

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευθούν την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Separol® W-120
Φεβρουάριος 2017, Έκδοση: 01.01
021405021000000171

SikaSeparolW-120-el-GR-(02-2017)-1-1.pdf