

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream

Τσιμεντοειδές κονίαμα φινιρίσματος και αισθητικής αποκατάστασης με επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream είναι κονίαμα φινιρίσματος για χρήση σε κατασκευές και προσόψεις, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1504-3 και EN 998-1. Έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την αειφορία, μειώνοντας τη χρήση τσιμέντου και προσμίκτων, συμβάλλοντας στο μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους 1 έως 5 mm, έως ότου επιτευχθεί μια λεία επίπεδη επιφάνεια. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, έτοιμο προς ανάμειξη με την προσθήκη νερού.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόστρωμα σκυροδέματος, κονιαμάτων ή πετρωμάτων. Χρησιμοποιείται ως κονίαμα φινιρίσματος στις εξής περιπτώσεις:

- Επιφανειακές ατέλειες σε όλα τα στοιχεία σκυροδέματος, όπως δοκοί, πάσσαλοι, προκατασκευασμένα στοιχεία όψεων κ.λ.π.
 - Υφιστάμενες ατέλειες στο σκυρόδεμα λόγω εργασιών συναρμολόγησης, καλουπώματος-αποκαλούπωματος κ.λ.π.
 - Αστοχίες κατά τη φάση αποκαλούπωσης
 - Παρουσία πόρων, ανωμαλιών, φωλιών αδρανών, σπασμένων ακμών, ρωγμών (που έχουν προηγουμένως αναλυθεί, χωρίς μετακινήσεις) κ.λ.π.
- Ως κονίαμα εξομάλυνσης:
- Για προκατασκευασμένα στοιχεία
 - Για επίχρισμα σε τούβλα, πέτρα, υπάρχοντες σοβάδες κ.λ.π.
 - Για υποστρώματα με ανισοσταθμίες πριν τη διάστρωση πλακιδίων
 - Για τη σφράγιση μικρού εύρους στατικών αρμών
 - Για τη σφράγιση μικρών οπών που παραμένουν από ξυλότυπες, αγκύρια ή συνδετήρες στα καλούπια σκυροδέματος

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κονίαμα εξομάλυνσης για προσόψεις, σοβάδες κ.λ.π. πριν από τη διαδικασία βαφής ή/και στεγανοποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για βαφές και προϊόντα στεγανοποίησης από τις σειρές Sikagard® και SikaColor®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλούς τύπους υποστρωμάτων
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη συνεκτικότητα του μείγματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας
- Κονίαμα με ελεγχόμενη συρρίκνωση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρηγμάτωσης
- Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο νερό και τις καιρικές επιδράσεις
- Μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένο
- Δημιουργεί μια ιδιαίτερα επίπεδη επιφάνεια, η οποία μπορεί να μείνει εκτεθειμένη είτε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για υδατοαπωθητικά προϊόντα και βαφές των σειρών Sikagard® και SikaColor®
- Ανοικτό γκρι

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμμόρφωση με LEED v4/v4.1 MR Environmental Product Declaration (Option 1)

Συμμόρφωση με LEED v4/v4.1 MR Ingredients Materials (Option 2)

Συμμόρφωση με LEED v4/v4.1 MR Sourcing of raw materials

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 998-1:2010: Γενικής χρήσης κονίαμα για εξωτερικά επιχρίσματα.
- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 1504-3:2006: R2 κονίαμα για χρήση σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Τσιμέντο Portland, συμπληρωματικά τσιμεντοειδή υλικά, επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα
Συσκευασία	Σάκος 25 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Σκόνη, ανοικτό γκρι
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~1.5 kg/lit
Μέγιστο μέγεθος κόκκου	D _{max} : 0.35 mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θλιπτική αντοχή	1 ημέρα	9.0 MPa	EN-12190
	28 ημέρες	26.0 MPa	
Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη	1 ημέρα	2.4 MPa	EN-12190
	28 ημέρες	7.8 MPa	
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	28 ημέρες	1.4 MPa	EN- 1542

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	~1.9 kg / m ² / mm 24 – 25 % νερό ανάμειξης
Πάχος στρώσης	Ελάχιστο 1.0 mm / Μέγιστο 5.0 mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη +5 °C / Μέγιστη +30 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη +5 °C / Μέγιστη +30 °C
Πυκνότητα νωπού κονιάματος	1.9 kg/lit

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Συμβουλευτείτε τη μέθοδο εφαρμογής Sika και τις οδηγίες του προτύπου EN-1504.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αποφύγετε την εφαρμογή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και / ή δυνατό άνεμο
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από τη συνιστώμενη δοσολογία
- Εφαρμόστε μόνο σε σταθερό, καλά προετοιμασμένο υπόστρωμα
- Μην προσθέτετε επιπλέον νερό κατά το φινίρισμα της επιφάνειας, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αποχρωματισμό και ρηγματώσεις
- Προστατέψτε το νωπό εφαρμοσμένο υλικό από την παγοπληξία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ποιότητα του υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, τσιμεντοεπιδερμίδα και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια.

Προετοιμασία του υποστρώματος

Εάν είναι απαραίτητο, το υπόστρωμα πρέπει να προετοιμάζεται με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους. Ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να υγραίνονται μέχρι κορεσμού, αποφεύγοντας λιμνάζοντα νερά. Εφαρμόστε το Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream όταν η επιφάνεια αποκτήσει ματ όψη.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού σε κατάλληλο δοχείο, και σταδιακά προσθέστε το Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream, ενώ αναμειγνύετε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα. Η συνεκτικότητα μπορεί να ρυθμιστεί με προσαρμογή του νερού ανάμειξης, κάτι που επίσης μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες κλιματολογικές συνθήκες. Εάν κατά τη διάρκεια την εφαρμογής μειωθεί η εργασιμότητα του μείγματος, αναμείξτε το ξανά χωρίς προσθήκη νερού, ώστε να ανακτήσετε μέρος της αρχικής εργασιμότητας. Όταν σε όλη την ποσότητα της συσκευασίας του Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream έχει προστεθεί στο απαιτούμενο νερό, αναμείξτε για 2 – 3 λεπτά ακόμη ώστε να παραχθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς (χαμηλή σχετική υγρασία αέρα, άνεμος, ήλιος, κ.τ.λ.), το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων ωρίμανσης θα πρέπει να παρατείνεται. Για να αποφύγετε φαινόμενα απότομης απώλειας του νερού ενυδάτωσης, εφαρμόστε κατάλληλες τεχνικές συντήρησης, όπως νοτισμένες λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή βελτιωτικά ωρίμανσης Antisol®.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυσσόβρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream

Μάιος 2025, Έκδοση: 01.01

020302050010000144

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και / ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

SikaMonoTop-2010CosmeticCream-el-GR-(05-2025)-1-1.pdf