

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-402 S MP

Έγχρωμη επίστρωση για τσιμεντοείδη δάπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor®-402 S MP είναι ενός συστατικού, βάσεως διαλύτου, έγχρωμη βαφή για τσιμεντοείδη υποστρώματα για χαμηλή ως μέση καταπόνηση. Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική εφαρμογή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor®-402 S MP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για:

- Προστατευτική λεία επίστρωση για τσιμεντοείδη δάπεδα

Το προϊόν χρησιμοποιείται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή πρόσφυση
- Καλή καλυπτικότητα
- Εύκολο στη χρήση
- Κιτρινίζει κατά την έκθεση σε UV ακτινοβολία
- Ανθεκτικότητα σε καιρικές συνθήκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Μείγμα ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών	
Συσκευασία	Δοχείο	2.5 lt
	Δοχείο	0.75 lt
Χρώμα	Γραφίτη, Σκούρο Κόκκινο, Σκούρο Πράσινο	
Διάρκεια ζωής	3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 °C και +30 °C. Προστατεύστε από τον παγετό. Ανατρέξτε πάντα στη συσκευασία.	
Πυκνότητα	1,40 – 1,50 gr/cm ³	ISO 2811
Περιεχόμενο σε στερεά	~60 – 65 %	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	~0,1 lt/m ² ανά στρώση, ελάχιστα 2 στρώσεις	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	+10 °C
	Μέγιστη	+30 °C
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	>80 %	
Σημείο δρόσου	Προσοχή στη συμπύκνωση. Το υπόστρωμα και το μη σκληρυμένο προϊόν που εφαρμόζεται πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου για να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης ή εμφάνισης φυσαλίδων στην επιφάνεια του προϊόντος που εφαρμόζεται. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες υψηλής υγρασίας αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης φυσαλίδων.	
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	+10 °C
	Μέγιστη	+30 °C
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	≤4 % με μέθοδο Tramex	
Αραιωτικό	Έως ~15 % με White Spirit	
Χρόνος ξήρανσης	2 – 4 ώρες	
Applied product ready for covering	Έπειτα από 16 ώρες	

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κατά την εφαρμογή και τη διαδικασία ωρίμανσης, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +8 °C και +30 °C
- Εφαρμογή μόνο σε σταθερό και προετοιμασμένο υπόστρωμα
- Μην εφαρμόζετε σε υπόστρωμα με ανερχόμενες υγρασίες
- Μετά την εφαρμογή, προστατέψτε το προϊόν από υγρασία, συμπύκνωση και επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι ξηρή, καθαρή από σκόνη, σαθρά υλικά και επιφανειακούς ρύπους, όπως λάδια, γράσα ή παλαιές επιστρώσεις.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikafloor®-402 S MP διατίθεται έτοιμο προς χρήση και πρέπει να ομογενοποιείται μόνο με ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλής ταχύτητας ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό. Στη συνέχεια, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, ομογενοποιήστε το με μηχανική ανάδευση για 2 λεπτά. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ανάμιξη, ώστε να ελαχιστοποιείται ο εγκλεισμός αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ρίξτε το αναμεμιγμένο προϊόν στο υπόστρωμα. **Σημείωση:** Η κατανάλωση καθορίζεται στις πληροφορίες εφαρμογής.
- Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια με ρολό.
- Περάστε το ρολό σε δύο κατευθύνσεις κάθετα στην επιφάνεια. **Σημείωση:** Διατηρήστε υγρές άκρες κατά την εφαρμογή για ένα ομοιόμορφο φινίρισμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η αφαίρεση των φρέσκων υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση με white spirit. Υλικό το οποίο έχει ωριμάσει μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-402 S MP

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020812020020000036

BUILDING TRUST



ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-402 S MP

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01
020812020020000036

Sikafloor-402SMP-el-GR-(11-2025)-1-1.pdf