

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikaflex®-406 KC

1-συστατικού, πολυουρεθανικό, αυτοεπιπεδούμενο, υψηλής απόδοσης σφραγιστικό, το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί με Sikaflex®-406 KC Booster.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikaflex®-406 KC είναι 1-συστατικού, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό σφραγιστικό αρμών δαπέδων, το οποίο μπορεί να επιταχυνθεί με το Sikaflex®-406 KC Booster. Το προϊόν χρησιμοποιείται για αρμούς κίνησης και αρμούς σύνδεσης δαπέδων, όπου απαιτείται υψηλή μηχανική και χημική αντοχή. Η προσθήκη του Sikaflex®-406 KC Booster επιτρέπει στο προϊόν να ωριμάζει ταχέως και ομοιόμορφα, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορη επαναχρησιμοποίηση του αρμού.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikaflex®-406 KC μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το Sikaflex®-406 KC χρησιμοποιείται για τη σφράγιση:

- Αρμών σύνδεσης μεταξύ χάλυβα, συγκεκριμένων τύπων ασφάλτου, σκυροδέματος, γρανίτη, κυβόλιθων, και σιδηροτροχιών στην ανωδομή οδών και σιδηροτροχιών.
- Κινητικών αρμών σε δρόμους ή άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόωρη έκθεση σε κυκλοφορία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή κινητική ικανότητα: ± 25 % (EN 15651-4) και ± 35 % (EN 14188-2)
- Χαμηλή μεταφορά τάσεων στις παρειές των αρμών

- Πολύ καλή μηχανική αντοχή
- Πολύ καλή αντοχή σε υδρογονάνθρακες όπως καύσιμα, λάδια και πολλά άλλα χημικά προϊόντα
- Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με το TRGS 610

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD) σύμφωνα με EN 15804. Η EPD έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα από το Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με EN 14188-2:2004. Σφραγιστικά και πληρωτικά αρμών — Μέρος 2: Εν ψυχρώ εφαρμοζόμενα σφραγιστικά αρμών
- Σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με EN 15651-4:2012. Σφραγιστικά για μη δομητική χρήση σε αρμούς κτιρίων και πεζοδρόμων — Μέρος 4: Σφραγιστικά για πεζοδρόμους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Πολυουρεθάνη τεχνολογίας Sika® i-Cure® με δυνατότητα επιτάχυνσης της ωρίμανσης εφαρμόζοντας Sika® Booster		
Συσκευασία	Sikaflex®-406 KC	10 lt δοχείο	
	Sikaflex®-406 KC Booster	150 ml σωληνάρια, 5 τεμάχια ανά κιβώτιο	
Χρώμα	Μαύρο, γκρι		
Διάρκεια ζωής	15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής		
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, μη ανοιγμένη και άθικτη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Να ανατρέχετε πάντα στη συσκευασία. Για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την αποθήκευση ανατρέξτε στο ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.		
Πυκνότητα	Sikaflex®-406 KC	1.40 kg/lt	(ISO 1183-1)
	Sikaflex®-406 KC Booster	1.15 kg/lt	
	Αναμιγμένα υλικά	1.40 kg/lt	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore A	Sikaflex®-406 KC					
	Ωρίμανση έπειτα από 28 ημέρες στους +23 °C και 50 % Σ.Υ.	28				(EN ISO 868)
	Ωρίμανση έπειτα από 8 ώρες στους +23 °C και 50 % Σ.Υ.	16				(EN ISO 868)
	Θερμοκρασία	Ωρίμανση για 25 % της τελικής σκληρότητας	Ωρίμανση για 50 % της τελικής σκληρότητας	Ωρίμανση για 80 % της τελικής σκληρότητας	Ωρίμανση για 100 % της τελικής σκληρότητας	(EN ISO 868)
	5 °C	14 ώρες	24 ώρες	48 ώρες	-	
	23 °C	5 ώρες	8 ώρες	24 ώρες	28 ημέρες	
	35 °C	3 ώρες	6 ώρες	24 ώρες	-	
	Στο 80 % της τελικής σκληρότητάς του, το σφραγιστικό, θεωρείται επαρκώς ωριμασμένο ώστε να αντέχει σε μηχανικές καταπονήσεις.					
	Μέτρο ελαστικής παραμόρφωσης	0.45 N/mm ² σε 100 % επιμήκυνση και +23 °C				(ISO 8339)
	Επιμήκυνση θραύσης	700 %				(ISO 37)
Ελαστική επαναφορά	90 %				(EN ISO 7389)	
Αντίσταση μετάδοσης σκισίματος	8.0 N/mm				(ISO 34-2)	
Κινητικότητα	±35 %				(EN 14188-2)	
	±25 %				(EN ISO 9047)	
Χημική αντοχή	Το Sikaflex®-406 KC έχει πολύ καλή αντοχή σε: ▪ Νερό και θαλασσινό νερό ▪ Αραιωμένα αλκάλια ▪ τσιμεντοκονία ▪ αραιωμένα στο νερό απορρυπαντικά Το Sikaflex®-406 KC έχει περιορισμένη αντοχή σε: ▪ ντίζελ ▪ λάδια ▪ Καύσιμα αεροσκαφών					

Το Sikaflex®-406 KC δεν είναι ανθεκτικό σε:

- Υδρογονάνθρακες εκτός από τους προαναφερθέντες
- Αλκοόλες
- Οργανικά οξέα
- Συμπυκνωμένα αλκάλια
- Συμπυκνωμένα οξέα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Sika.

Θερμοκρασία λειτουργίας	Μέγιστη	+80 °C
	Ελάχιστη	-40 °C

Σχεδιασμός αρμού

Για αρμούς σιδηροδρομικών συνδέσεων, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Σφράγιση αρμών σιδηροτροχιών με Sikaflex®-406 KC.

Για αρμούς διαστολής σε δάπεδα και πεζοδρόμια, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Σφράγιση αρμών δαπέδων και ειδικών αρμών.

Για αρμούς διαστολής σε δρόμους και πεζοδρόμια, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Σφράγιση αρμών δρόμων και πεζοδρομίων με Sikaflex®-406 KC.

Για συντήρηση, ανατρέξτε στο: Εγχειρίδιο εφαρμογής - Συντήρηση, καθαρισμός και ανακαίνιση αρμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	Sikaflex®-406 KC : Sikaflex®-406 KC Booster	100 : 1.5 κατά όγκο
--------------------	--	---------------------

Κατανάλωση

Για αρμούς σιδηροδρομικών συνδέσεων, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Σφράγιση αρμών σιδηροτροχιών σε υπερκατασκευές σιδηροδρομικών γραμμών με Sikaflex®-406 KC.

Για αρμούς διαστολής σε δάπεδα και πεζοδρόμια, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Σφράγιση αρμών δαπέδων και ειδικών αρμών.

Για αρμούς διαστολής σε δρόμους και πεζοδρόμια, ανατρέξτε στη Μέθοδο Εφαρμογής Sika®: Δήλωση μεθόδου Σφράγιση αρμών δρόμων και πεζοδρομίων με Sikaflex®-406 KC.

Υλικό υποστήριξης

Χρησιμοποιείτε μόνο κορδόνια υποστήριξης από πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών.

Ροή κρέμασης

Αυτοεπιπεδούμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλίσεις ≤3%

Προϊόν	Πλάτος αρμού
Sikaflex®-406 KC	έως 35 mm
Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster	έως 70 mm

Για άλλα πλάτη αρμών, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Sika. Για εφαρμογές σε τμήματα με απότομη διαμήκη κλίση, μπορεί να προστεθεί Sika® Extender T σε ποσότητα κατάλληλη για την κλίση (συνιστάται η πραγματοποίηση προκαταρκτικών δοκιμών), έως ένα μέγιστο ποσοστό 3 % κατά βάρος.

Η άνω επιφάνεια της πλήρωσης που έχει πραγματοποιηθεί με Sikaflex®-406 KC πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 3 mm κάτω από το επίπεδο των παρακείμενων επιφανειών.

Θερμοκρασία προϊόντος	Μέγιστη	+40 °C
	Ελάχιστη	+5 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέγιστη	+40 °C
	Ελάχιστη	+5 °C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Μέγιστη	90 %
	Ελάχιστη	30 %

Σημείο δρόσου	Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C	
---------------	--	--

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikaflex®-406 KC

Σεπτέμβριος 2026, Έκδοση: 05.01

02051504000000014

πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης που μειώνει την πρόσφυση.

Θερμοκρασία υποστρώματος	Μέγιστη	+40 °C	
	Ελάχιστη	+5 °C	
Χρόνος εργασιμότητας	Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster		
	Στους +23 °C και 50 % Σ.Υ.	20 λεπτά	
Χρόνος ωρίμανσης		Συνθήκες ωρίμανσης	Χρόνος ωρίμανσης
	Sikaflex®-406 KC	+23 °C και 50 % σ.υ.	3.0 mm / 24 ώρες
	Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster	+23 °C και 50 % σ.υ. Στην επιφάνεια έχει γίνει επίταση με χαλαζιακή άμμο	Οι εσοχές των αρμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ελαστικά αυτοκινήτων μετά από 3 ώρες
	Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster	+23 °C και 50 % σ.υ.	24 ώρες για την πλήρη επίτευξη μηχανικών ιδιοτήτων
	Μετά την εφαρμογή του, στο Sikaflex®-406 KC + Sikaflex®-406 KC Booster μπορεί να γίνει επίταση με χαλαζιακή άμμο μετά από 1 ώρα στους +23 °C.		
Χρόνος δημιουργίας επιδερμίδας	Για το Sikaflex®-406 KC:		
	Στους +23 °C και 50 % σ.υ.	100 λεπτά	
Χρόνος κολλώδους επιφάνειας	For Sikaflex®-406 KC Booster:		
	Χωρίς άμμο στους +23 °C και 50 % Σ.Υ.	3.5 ώρες	
	Με άμμο στους +23 °C και 50 % Σ.Υ.	1 ώρα	

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χαμηλή πρόσφυση λόγω λανθασμένης διαδικασίας ασταρώματος

Λανθασμένα καθορισμένες ή ανεξέλεγκτες διαδικασίες προετοιμασίας μπορεί να οδηγήσουν σε διακύμανση της απόδοσης του προϊόντος.

1. Δοκιμάστε την πρόσφυση σε υποστρώματα στο έργο και συμφωνήστε τις διαδικασίες με όλους τους εμπλεκόμενους πριν από την πλήρη εφαρμογή. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Sika.

Χαμηλή πρόσφυση λόγω ακατάλληλης προετοιμασίας υποστρώματος

Σημείωση: Τα αστάρια είναι ενισχυτικά πρόσφυσης. Τα αστάρια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κατάλληλη προετοιμασία και τον καθαρισμό της επιφάνειας.

1. Μη χρησιμοποιείτε αστάρια για τη βελτίωση κακώς προετοιμασμένων ή κακώς καθαρισμένων επιφανειών αρμών.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από ρύπους όπως σκόνη, λάδια, γράσα, τσιμεντοεπιδερμίδα, υπολείμματα σφραγιστικών και χαμηλής πρόσφυσης επιστρώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πρόσφυση του ασταριού και του σφραγιστικού.

Το υπόστρωμα πρέπει να έχει επαρκή αντοχή για να αντέχει στις τάσεις που προκαλεί το σφραγιστικό κατά τη διάρκεια της κίνησης.

1. Χρησιμοποιήστε τεχνικές όπως βούρτσισμα με συμπατόβουρτσα, λείανση-τρίψιμο, αμμοβολή ή άλλες κατάλληλες μηχανικές μεθόδους για να αφαιρέσετε όλα τα αδύναμα υλικά του υποστρώματος.
2. Επισκευάστε όλες τις κατεστραμμένες παρειές των αρμών με κατάλληλα επισκευαστικά προϊόντα Sika.
3. Απομακρύνετε τη σκόνη, τα χαλαρά και εύθρυπτα υλικά από όλες τις επιφάνειες πριν από την εφαρμογή του σφραγιστικού.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες ασταρώματος ή προεπεξεργασίας για να εξασφαλίσετε βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή των αρμών, ή εάν το

προϊόν χρησιμοποιείται για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως αρμοί σε πολυώροφα κτίρια, αρμοί υπό υψηλή καταπόνηση / κινητικότητα ή αρμοί εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 13108-1 ΚΑΙ EN 13108-6)

Η φρεσκοκομμένη ή υπάρχουσα ασφαλτος πρέπει να έχει καθαρή επιφάνεια πρόσφυσης με περισσότερο από 50 % εκτεθειμένο αδρανές υλικό.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε την υπερβολική εφαρμογή ασταριού για να μη λιμνάζει σε διάφορα σημεία. Ασταρώστε την επιφάνεια με Sika® Primer-3 N εφαρμόστε με πινέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες πριν από τη χρήση του προϊόντος σε ασφαλτο, καουτσούκ ή EPDM, επικοινωνήστε με την τοπική Τεχνική Υπηρεσία της Sika.

ΝΩΠΟ Ή ΦΡΕΣΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Νωπό η φρέσκο σκυρόδεμα πρέπει να ασταρωθεί με Sikadur®-32+.

ΑΝΑΜΙΞΗ

1. Αναμίξτε το προϊόν για 60–90 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας έναν αναδευτήρα με πτερύγιο σε σχήμα U (600 rpm).
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε την υπερβολική ανάμιξη για να ελαχιστοποιήσετε την εισροή αέρα. Προσθέστε το Sikaflex®-406 KC Booster στο προϊόν και αναμίξτε συνεχώς 2–3 λεπτά μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάμιξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ακολουθήστε αυστηρά τις διαδικασίες εφαρμογής

Ακολουθήστε αυστηρά τις διαδικασίες όπως ορίζονται στα εγχειρίδια εφαρμογής και στις οδηγίες εργασίας, οι οποίες πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του χώρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λεκέδες στο υπόστρωμα από φυσική πέτρα λόγω μετανάστευσης πλαστικοποιητών

Μπορεί να εμφανιστούν λεκέδες από τη μετανάστευση πλαστικοποιητών όταν χρησιμοποιείται σε χυτά, ανασχηματισμένα ή φυσικά πετρώματα, όπως υποστρώματα από γρανίτη, μάρμαρο ή ασβεστόλιθο.

1. Μην χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα από φυσική πέτρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αποσύνθεση του σφραγιστικού λόγω χημικής προσβολής

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τη σφράγιση αρμών μέσα και γύρω από πισίνες που περιέχουν χημικά προϊόντα επεξεργασίας νερού, όπως χλώριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ανεπαρκής ωρίμανση λόγω έκθεσης σε αλκοόλ

Η έκθεση σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης μπορεί να επηρεάσει την αντίδραση σκλήρυνσης και το προϊόν να παραμείνει μαλακό ή να γίνει κολλώδες

1. Μην εκθέτετε το προϊόν σε αλκοόλη κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.
1. Μετά την απαιτούμενη προετοιμασία του υποστρώματος, τοποθετείτε κορδόνι υποστήριξης στο κατάλληλο βάθος.
2. Ασταρώστε τις παρειές του αρμού όπως συνιστάται στην προετοιμασία υποστρώματος. Σημείωση Αποφύγετε την υπερβολική εφαρμογή του ασταριού.
3. Αναμείξτε το προϊόν όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ανάμιξη».
4. Εφαρμόστε το προϊόν στον αρμό. Σημείωση Αποφύγετε τον εγκλωβισμό αέρα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έρχεται σε πλήρη επαφή με την περιοχή πρόσφυσης του αρμού.

ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κολλώδης βαφή λόγω μετανάστευσης πλαστικοποιητών

Οι βαφές τα σφραγιστικά ή συγκολλητικά μπορεί να περιέχουν πλαστικοποιητές και άλλες ουσίες που μεταναστεύουν και μπορούν να προκαλέσουν στην βαμμένη επιφάνεια να είναι κολλώδης στην αφή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ρηγμάτωση στην βαφή λόγω της κίνησης του αρμού.

Άκαμπτη βαφή που εφαρμόζεται πάνω από το σφραγιστικό μπορεί να ραγίσει όταν χρησιμοποιείται σε αρμούς που υπόκεινται σε κίνηση.

Το προϊόν μπορεί να βαφτεί με τα περισσότερα συμβατικά συστήματα βαφής.

1. Αφήστε το προϊόν να ωριμάσει πλήρως πριν το βάψετε.
2. Πριν από την βαφή, πραγματοποιήστε προκαταρκτικές δοκιμές για να ελέγξετε τη συμβατότητα του χρώματος ή του συστήματος επικάλυψης με το προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/TR 20436:2017 – Buildings and civil engineering works — Sealants — Paintability and paint compatibility of sealants.

Διακύμανση χρώματος

Σημείωση: Μπορεί να παρατηρηθεί διακύμανση χρώματος, ειδικά σε λευκές ή άλλες ανοιχτές αποχρώσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι καθαρά αισθητικό και δεν επηρεάζει αρνητικά την τεχνική απόδοση ή την αντοχή του προϊόντος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση με Sika® Remover-208 ή Sika® Wonder wipes. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikaflex®-406 KC
Σεπτέμβριος 2026, Έκδοση: 05.01
020515040000000014

Sikaflex-406KC-el-GR-(09-2026)-5-1.pdf