

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-264 Plus

Εποξειδική επίστρωση δαπέδων και τελική στρώση σφράγισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-264 Plus είναι 2-συστατικών, έγχρωμη, εποξειδική επίστρωση η οποία διαμορφώνει τελικό δάπεδο ανθεκτικό σε φθορά, χωρίς αρμούς, χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης, με λείο & γυαλιστερό ή αντλιοσθητικό φινίρισμα όταν γίνεται επίταση με αδρανή ποικίλης κοκκομετρίας.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor®-264 Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Το Sikafloor®-264 Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

- Αυτοεπιπεδούμενη βασική στρώση σε υποστρώματα σκυροδέματος και τσιμεντοειδών κονιαμάτων
- Λεία επίστρωση σε υποστρώματα σκυροδέματος και τσιμεντοειδών κονιαμάτων
- Αντλιοσθητική επίστρωση με επίταση σε υποστρώματα σκυροδέματος και τσιμεντοειδών κονιαμάτων
- Βαφή σφράγισης ή τελική στρώση σε αντλιοσθητικά συστήματα

Παρακαλώ σημειώστε:

- Το προϊόν χρησιμοποιείται για εφαρμογές εσωτερικού χώρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή μηχανική αντοχή
- Καλή αντοχή σε κρούση
- Χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης
- Χαμηλής οσμής
- Χαμηλών εκπομπών Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, VOC)
- Χωρίς αρμούς, υψηλού βαθμού υγιεινής
- Δυνατότητα διαμόρφωσης αντλιοσθητικής ή λείας επιφάνειας

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Διαθέτει Environmental Product Declaration (EPD), κατά EN 15804. Πιστοποιημένο από το Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Συμβάλλει στην ενότητα που αφορά το Environmental Quality (EQ) Credit: Low-Emitting Materials σύμφωνα με την έκδοση LEED® v4
- Συμβάλλει στην ενότητα που αφορά το Materials and Resources (MR) Credit: Building Product Disclosure and Optimization—Material Ingredients (option 2), σύμφωνα με την έκδοση LEED® v4.1
- Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του AgBB, συμπεριλαμβανομένων των τιμών LCI (Ιούνιος 2021) για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Κατηγορίας French Regulation A+ για εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) σε εσωτερικούς χώρους
- Κατηγορίας RTS M1 για εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 1504-2:2004 - Προϊόν επιφανειακής προστασίας για σκυρόδεμα – Επίστρωση
- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EN 13813:2002 - Κονίαμα διάστρωσης δαπέδων εποξειδικής ρητίνης
- Δοκιμή αντλιοσθηρότητας σύμφωνα με DIN EN 16165, Sikafloor®-150 Plus / -264 Plus, Roxeler, Test Report No. 020067-24-6
- Πιστοποιητικό απορρόπησης σύμφωνα με DIN ISO 8690, Sikafloor®-264 Plus, iLF, Test Report No. 240936
- Δοκιμή Indirect contact food, Sikafloor®-264 Plus, Wessling, Certificate No. CAL25-010562-1_CER

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Εποξειδικό χωρίς διαλύτες	
Συσκευασία	Δοχείο συστατικού Α	24 kg
	Δοχείο συστατικού Β	6 kg
	Συστατικά Α + Β	30 kg έτοιμες προς ανάμειξη συσκευασίες
	Ανατρέξτε στον τρέχοντα τιμοκατάλογο για τις διαθέσιμες επιλογές συσκευασίας.	
Χρώμα	Συστατικό Α	Έγχρωμο
	Συστατικό Β	Διάφανο
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση.	
Πυκνότητα	Μείγμα ρητίνης	1,48 kg/ltr (EN ISO 2811-1)
	Συστατικό Α	1,67 kg/ltr
	Συστατικό Β	1,01 kg/ltr
Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος	100 %	
Περιεχόμενο σε στερεά κατά όγκο	100 %	
Χρώμα	Συστατικό Α	έγχρωμο υγρό
	Συστατικό Β	διάφανο υγρό
	Εμφάνιση όταν έχει ωριμάσει	Γυαλιστερό
Σχεδόν απεριόριστες χρωματικές επιλογές RAL. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το τοπικό Τεχνικό Τμήμα για επιπλέον πληροφορίες. Σημείωση: Χρωματικές αποκλίσεις μπορεί να προκύψουν λόγω προσθήκης χαλαζιακής άμμου. Έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία Σημείωση: Υπό την επίδραση απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να παρουσιαστεί αποχρωματισμός και χρωματική απόκλιση, φαινόμενα τα οποία δεν έχουν καμία επίδραση στη λειτουργία, την απόδοση και τις ιδιότητες της επιστρώσης.		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκληρότητα Shore D	Ωρίμανση 7 ημερών στους +23 °C	80 (EN ISO 868)
Αντοχή σε απότριψη	Ωρίμανση 7 ημερών στους +23 °C	430 mg (H22 / 1000 g / 1000 cycles) (EN ISO 5470-1)
Αντοχή σε κρούση	4 Nm	(EN ISO 6272-1)
	≥ IR4	(EN ISO 6272-1)
Θλιπτική αντοχή	Ωρίμανση 28 ημερών στους +23 °C	140 MPa (EN ISO 604)
Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη	Ωρίμανση 28 ημερών στους +23 °C	45 MPa (ISO 178)

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-264 Plus
Δεκέμβριος 2025, Έκδοση: 02.01
020811020020000326

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	> 1.5 N/mm ² (αστοχία σκυροδέματος)	(EN 1542)
Συμπεριφορά σε φωτιά	Class B _{fl} -s1	(EN 13501-1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	Συστατικό Α : Συστατικό Β (κατά βάρος)	80 : 20		
Κατανάλωση	Λειτουργία	Κατανάλωση		
	Στρώση καταπόνησης (Ρητίνη πληρωμένη με χαλαζιακή άμμο)	1,6-1,9 kg/m ² ανά mm		
	Στρώση βαφής με ρολό	0,3–0,4 kg/m ²		
	Στρώση σφράγισης για αντιστοιχιστικά συστήματα	0,6–0,8 kg/m ²		
Θερμοκρασία προϊόντος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	Μέγιστη	80 % r.h.		
Σημείο δρόσου	Προσοχή στη συμπύκνωση! Το υπόστρωμα και η εφαρμοζόμενη ρητίνη που δεν έχει ωριμάσει ακόμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης ή τη δημιουργία φυσαλίδων στην επιφάνεια. Σημείωση: Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές συνθήκες υγρασίας αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας φυσαλίδων.			
Θερμοκρασία υποστρώματος	Μέγιστη	+30 °C		
	Ελάχιστη	+10 °C		
Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος	Παρακαλώ ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος του εποξειδικού ασταριού.			
Χρόνος εργασιμότητας	+10 °C	50 λεπτά		
	+20 °C	25 λεπτά		
	+30 °C	15 λεπτά		
	Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.			
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Πριν την εφαρμογή προϊόντων χωρίς διαλύτες σε Sikafloor®-264 N αναμείνατε:			
	Θερμοκρασία	Ελάχιστη	Μέγιστη	
	+10 °C	~ 30 ώρες	~ 3 ημέρες	
	+20 °C	~ 24 ώρες	~ 48 ώρες	
	+30 °C	~ 16 ώρες	~ 24 ώρες	
	Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία			
Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Βατότητα	Ελαφριά καταπόνηση	Πλήρης ωρίμανση
	+10 °C	~30 ώρες	~6 ημέρες	~7 ημέρες
	+20 °C	~24 ώρες	~4 ημέρες	~5 ημέρες
	+30 °C	~16 ώρες	~2 ημέρες	~3 ημέρες
	Σημείωση: Οι χρόνοι υπολογίζονται από την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης του συστήματος. Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζο			

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανατρέξτε στις μεθόδους εφαρμογής:

- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Αξιολόγηση και προετοιμασία επιφανειών πριν την εφαρμογή συστημάτων δαπέδων
- Μέθοδος εφαρμογής Sika®: Ανάμειξη & εφαρμογή συστημάτων δαπέδων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λανθασμένη εκτίμηση και διαχείριση των ρωγμών

Η λανθασμένη εκτίμηση και διαχείριση των ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια ζωής του συστήματος και εμφάνιση των ρωγμών στην τελική επιφάνεια.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΡΩΓΜΩΝ

Κατασκευαστικοί αρμοί και υπάρχουσες, στατικές, επιφανειακές ρωγμές στο υπόστρωμα απαιτούν σφράγιση πριν την εφαρμογή της επίστρωσης. Χρησιμοποιήστε ρητίνες Sikadur® ή Sikafloor®

1. Για στατικές ρωγμές, διασφαλίστε ότι το πάχος είναι κατάλληλο για επίστρωση με Sikafloor®-264 Plus.
2. Για δυναμικές ρωγμές, διασφαλίστε ότι η κινητικότητα είναι εντός των ορίων του Sikafloor®-264 Plus.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα (σκυρόδεμα / κονίαμα) πρέπει να είναι σταθερά και επαρκούς αντοχής σε θλίψη (τουλάχιστον 25 N/mm²), με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1,5 N/mm². Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως σκόνη, λάδια, γράσα, επιστρώσεις, τσιμεντοεπιδερμίδα και χαλαρό εύθρυπτο υλικό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ατέλειες επιφάνειας λόγω οπών και κενών στο

υπόστρωμα

Κενά και οπές στο υπόστρωμα προκαλούν προβλήματα κατά την επίστρωση του προϊόντος αν δεν επισκευαστούν κατά τη φάση την προετοιμασίας.

Όταν προετοιμάζετε μηχανικά την επιφάνεια βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκαλύψει πλήρως τις οπές και τα κενά.

Αφαιρέστε χαμηλής αντοχής τσιμεντοειδή υποστρώματα.

Προετοιμάστε τα τσιμεντοειδή υποστρώματα μηχανικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό σφαιριδιοβολής / απόξεσης για να αφαιρεθεί η τσιμεντοεπιδερμίδα.

Πριν εφαρμόσετε ρητίνες λεπτού πάχους, απομακρύνετε προεξέχοντα σημεία με τρίψιμο.

Χρησιμοποιήστε βιομηχανικό εξοπλισμό αναρρόφησης για να αφαιρεθεί όλη η σκόνη, χαλαρό και σαθρό υλικό από την επιφάνεια εφαρμογής πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε προϊόντα από τη σειρά υλικών Sikafloor®, Sikadur® και Sikagard® για εξομάλυνση της επιφάνειας ή πλήρωση των ρωγμών, χρησιμοποιήστε βούρτσα ή σκούπα αναρρόφησης για τον καθαρισμό οπών και κενών.

Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika® για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα εξομάλυνσης και επισκευής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία μη τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika®.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

1. Αναδεύστε το συστατικό Α (ρητίνη) μέχρι η χρωστική να διασκορπιστεί και να παραχθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα.
2. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) στο συστατικό Α.
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αναμειγνύετε υπερβολικά, αναμείξτε τα συστατικά Α+Β συνεχώς για ~3 λεπτά μέχρι να παραχθεί ένα ομοιόμορφο έγχρωμο μείγμα.
4. Για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη, αδειάστε τα υλικά σε ένα άλλο δοχείο και αναμείξτε ξανά για να επιτύχετε ένα ομοιογενές μείγμα.
5. Κατά τη φάση της τελικής ανάμειξης, ξύστε τα τοιχώματα και τον πάτο του δοχείου με ίσια σπάτουλα, τουλάχιστον μία φορά, για να επιτύχετε πλήρη ανάμειξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

1. Αναδεύστε το συστατικό Α (ρητίνη) μέχρι η χρωστική να διασκορπιστεί και να παραχθεί ένα ομοιόμορφο χρώμα.
2. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) στο συστατικό Α.
3. Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης των συστατικών Α+Β, σταδιακά προσθέστε τα απαιτούμενα αδρανή.
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην αναμειγνύετε υπερβολικά. Αναμείξτε για ακόμη ~2 λεπτά μέχρι να παραχθεί ένα ομοιόμορφο έγχρωμο μείγμα.

5. Για να εξασφαλίσετε πλήρη ανάμειξη, αδειάστε τα υλικά σε ένα άλλο δοχείο και αναμείξτε ξανά για να επιτύχετε ένα ομοιογενές μείγμα.
6. Κατά τη φάση της τελικής ανάμειξης, ξύστε τα τοιχώματα και τον πάτο του δοχείου με ίσια σπάτουλα, τουλάχιστον μία φορά, για να επιτύχετε πλήρη ανάμειξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προστατέψτε από υγρασία

Μετά την εφαρμογή, προστατέψτε το Προϊόν από την υγρασία, τη συμπύκνωση, και την άμεση επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Επίταση μέχρι κορεσμού στο αστάρι

Ο κορεσμός του ασταριού με επίταση χαλαζιακών αδρανών επιτρέπει την άνοδο των υδρατμών από το υπόστρωμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φουσκάλες και άλλες βλάβες στο προϊόν.

1. Μην κάνετε "τύφλωση" με επίταση χαλαζιακών στο αστάρι για να επιτύχετε μηχανική πρόσφυση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προσωρινό φράγμα υγρασίας αν η υγρασία υποστρώματος υπερβαίνει το 4 %

Αν η περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος, είναι >4 %, το Sikafloor®-EpoCem® μπορεί να εφαρμοστεί ως σύστημα προσωρινού φράγματος υγρασίας.

1. Επικοινωνήστε με την Τεχνικό Τμήμα της Sika® για επιπλέον πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Να μην πραγματοποιείτε εφαρμογή σε ανοδική υγρασία

Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανοδική υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διασφάλιση χρωματικής ομοιομορφίας

Για ομοιόμορφη χρωματική εμφάνιση, εξασφαλίστε ότι το προϊόν σε κάθε περιοχή εφαρμόζεται από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προσωρινή θέρμανση

Εάν απαιτείται προσωρινή θέρμανση, μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο αέριο, πετρέλαιο, παραφίνη ή άλλα καύσιμα. Αυτοί παράγουν μεγάλες ποσότητες τόσο διοξειδίου του άνθρακα όσο και υδρατμών, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη στρώση.

1. Για θέρμανση, χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρικά συστήματα εκπομπής θερμού αέρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΑΣ ΒΑΦΗΣ

1. Αδειάστε το μείγμα προϊόντος στην επιφάνεια. Σημείωση: Η κατανάλωση αναφέρεται στο πεδίο Πληροφορίες Εφαρμογής.
2. Απλώστε το προϊόν σε δύο διευθύνσεις σταυρωτά

με κοντότριχο ρολό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

1. Αδειάστε το μείγμα προϊόντος στο υπόστρωμα. Σημείωση: Η κατανάλωση αναφέρεται στο πεδίο Πληροφορίες Εφαρμογής.
2. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας κατάλληλη/ οδοντωτή σπάτουλα.
3. Περάστε την επιφάνεια με ακιδωτό ρολό άμεσα σε δύο διευθύνσεις σταυρωτά. Σημείωση: Διατηρήστε «υγρές» τις άκρες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής για να επιτευχθεί τελική επιφάνεια χωρίς «ραφές».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

1. Αδειάστε το μείγμα προϊόντος στο υπόστρωμα. Σημείωση: Η κατανάλωση αναφέρεται στο πεδίο Πληροφορίες Εφαρμογής.
2. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας λαστιχένια σπάτουλα.
3. Περάστε την επιφάνεια με ρολό κοντής ή μεσαίας τρίχας σε δύο διευθύνσεις, σταυρωτά. Σημείωση: Διατηρήστε «υγρές» τις άκρες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής για να επιτευχθεί τελική επιφάνεια χωρίς «ραφές».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΨΑΣΗ

1. Αδειάστε το μείγμα προϊόντος στο υπόστρωμα.
2. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας κατάλληλη σπάτουλα.
3. Περάστε την επιφάνεια με ακιδωτό ρολό άμεσα σε δύο διευθύνσεις σταυρωτά.
4. Αφήστε το προϊόν να ωριμάσει για 15 λεπτά. Σημείωση: Οι χρόνοι εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Οι χρόνοι αφορούν σε θερμοκρασίας +20 °C.
5. Πραγματοποιήστε ελαφριά επίταση αρχικά και μετά πλήρη επίταση στην επιφάνεια με χαλαζιακή άμμο ή καρβίδιο του πυριτίου. Σημείωση: Τα αδρανή εξαρτώνται από το σύστημα. Ανατρέξτε στο σχετικό Φύλλο Ιδιοτήτων Συστήματος.
6. Αφήστε την επιφάνεια μέχρι να γίνει στεγνή στην αφή.
7. Απομακρύνετε χαλαρά προσκολλημένη χαλαζιακή άμμο με βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Sika® Thinner C. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα.

ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-264 Plus

Δεκέμβριος 2025, Έκδοση: 02.01

020811020020000326

Sikafloor-264Plus-el-GR-(12-2025)-2-1.pdf