

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sikafloor® MultiDur ET-39 V

ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor® MultiDur ET-39 V είναι ανάγλυφο, σκληρό-ελαστικό, έγχρωμο, εποξειδικό σύστημα υψηλής χημικής αντοχής για κατακόρυφες επιφάνειες.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikafloor® MultiDur ET-39 V μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

- Χημικά ανθεκτικό, εποξειδικής βάσης σύστημα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, για κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος και κονιαμάτων, σε χώρους συγκέντρωσης ρυπαντικών ουσιών για την αποφυγή ρύπανσης των υδάτων (επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για ειδικές πληροφορίες).

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής χημικής αντοχής
- Καλή μηχανική αντοχή
- Αδιαπέραστο από υγρά
- Ανθεκτικό σε απότριψη
- Με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ


- Εγκεριμένο ως “Σύστημα Προστασίας Υδάτων - Water Protection system”, Z-59.12-392, DIBt, Γερμανία

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.
Διάρκεια ζωής	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.
Συνθήκες αποθήκευσης	Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων.

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

### Διάταξη συστήματος



Σύστημα Sikafloor® MultiDur ET-39 V (~1,5–2,0 mm)

1. Αστάρι	Sikafloor®-156/-161/-160
2. Τελική στρώση	Sikafloor®-390 N + 2,5–4,0 % κ.β. Extender T

Χημική βάση	Εποξειδικό
Εμφάνιση	Ανάγλυφο, ημι-γυαλιστερό τελείωμα
Χρώμα	Διαθέσιμο σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις.
Ονομαστικό πάχος	~1,5–2,0mm

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χημική αντοχή	Ανατρέξτε στον πίνακα χημικής αντοχής του Sikafloor®-390 N. Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για ειδικές πληροφορίες.								
Θερμική αντοχή	<table><tr><td>Έκθεση*</td><td>Ξηρή θερμότητα</td></tr><tr><td>Μόνιμη</td><td>+50 °C</td></tr><tr><td>Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 7 ημέρες</td><td>+80 °C</td></tr><tr><td>Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 12 ώρες</td><td>+100 °C</td></tr></table>	Έκθεση*	Ξηρή θερμότητα	Μόνιμη	+50 °C	Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 7 ημέρες	+80 °C	Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 12 ώρες	+100 °C
Έκθεση*	Ξηρή θερμότητα								
Μόνιμη	+50 °C								
Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 7 ημέρες	+80 °C								
Βραχυπρόθεσμη μέγιστα 12 ώρες	+100 °C								
	Βραχυπρόθεσμη αντοχή έως τους +80°C για παροδική έκθεση σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας/ έκθεσης σε υγρά* μέσα (καθαρισμός με ατμό κ.τ.λ.).								
	*Χωρίς ταυτόχρονη χημική και μηχανική καταπόνηση.								

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Sikafloor® MultiDur ET-39 V  
Σεπτέμβριος 2017, Έκδοση: 01.01  
02081190000000035

## Κατανάλωση

Σύστημα Sikafloor® MultiDur ET-39 V (~ 1,5-2,0 mm)		
Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
Αστάρι	1 x Sikafloor®-156/-161/-160	~0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
Τελική στρώση	2 x Sikafloor®-390 N + 2,5–4,0 % κ.β. Extender T	~1,25 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση

**Θερμοκρασία προϊόντος** Παρακαλούμε ανατρέξτε στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων.

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος** +10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

**Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία** 80 % μέγιστη Σ.Υ.

**Σημείο δρόσου** Προσοχή στη συμπύκνωση!

Το υπόστρωμα και η ρητίνη που δεν έχει ακόμα ωριμάσει πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για μείωση του κινδύνου συμπύκνωσης ή δημιουργίας φυσαλίδων στο τελείωμα της επιφάνειας.

**Θερμοκρασία υποστρώματος** +10 °C ελάχιστη / +30 °C μέγιστη

**Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος** Κατά την εφαρμογή του συστήματος Sikafloor® MultiDur ET-39 V, η περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4 % μ.κ.β. μετρημένη με Tramex.  
Μέθοδο μέτρησης: Μετρητής Sika®-Tramex, μέτρηση CM ή μέθοδος ξήρανσης φούρνου.  
Απουσία ανοδικής υγρασίας σύμφωνα με ASTM (Φύλλο Πολυαιθυλενίου).

**Χρόνος αναμονής / επικάλυψη** Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-390 N σε Sikafloor®-156/161/160 αφήστε:

Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα
+10 °C	24 ώρες	4 ημέρες
+20 °C	12 ώρες	2 ημέρες
+30 °C	6 ώρες	1 ημέρα

Πριν την εφαρμογή Sikafloor®-390 N σε Sikafloor®-390 N αφήστε:

Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα
+10 °C	48 ώρες	3 ημέρες
+20 °C	30 ώρες	2 ημέρες
+30 °C	20 ώρες	30 ώρες

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Βατότητα	Ελαφριά καταπόνηση	Πλήρης ωρίμανση
	+10 °C	~ 48 ώρες	~ 6 ημέρες	~ 10 ημέρες
	+20 °C	~ 30 ώρες	~ 4 ημέρες	~ 7 ημέρες
	+30 °C	~ 20 ώρες	~ 3 ημέρες	~ 5 ημέρες

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο "Sikafloor®-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ".

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Μεθόδους Εφαρμογής Sika®:

- ΑΝΑΜΕΙΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε Sikafloor® MultiDur ET-39 V σε υποστρώματα με ανοδική υγρασία.
- Φρέσκο εφαρμοσμένο σύστημα Sikafloor® MultiDur ET-39 V πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, τη συμπύκνωση και το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες.
- Η λανθασμένη εκτίμηση και αποκατάσταση των ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής και αντανακλαστική δημιουργία ρωγμών.
- Για ακριβή χρωματική ταύτιση, διασφαλίστε πως το Sikafloor®-390 N σε κάθε περιοχή εφαρμόζεται από

τον ίδιο αριθμό παρτίδας.

- Κάτω από ορισμένες συνθήκες, ενδοδαπέδια θέρμανση ή υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος σε συνδυασμό με υψηλή σημειακή φόρτιση, μπορεί να προκαλέσουν αποτυπώματα στη ρητίνη.
- Εάν απαιτείται θέρμανση, μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο γκάζι, πετρέλαιο, παραφινέλαιο ή άλλα καύσιμα, διότι αυτοί παράγουν μεγάλες ποσότητες ατμών τόσο CO<sub>2</sub> όσο και H<sub>2</sub>O, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη στρώση. Για θέρμανση χρησιμοποιείστε μόνο ηλεκτρικά συστήματα εκπομπής θερμού αέρα (όπως π.χ. αερόθερμα κλπ.).

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
[www.sika.gr](http://www.sika.gr) | [sika@gr.sika.com](mailto:sika@gr.sika.com)



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Sikafloor® MultiDur ET-39 V  
Σεπτέμβριος 2017, Έκδοση: 01.01  
02081190000000035

SikafloorMultiDurET-39V-el-GR-(09-2017)-1-1.pdf