

# ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sika® Separol® W-240

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

### ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Separol® W-240 είναι έτοιμο για χρήση, αποκαλούπωτικό μέσο χωρίς διαλύτες. Έχει μορφή γαλακτώματος και είναι βάσεως συνθετικού ελαίου, βιολογικά διασπώμενου. Πριν την εφαρμογή, αραιώνεται εύκολα με νερό σε αναλογία 1:1.

### ΧΡΗΣΗ

Το Sika® Separol® W-240 αραιώνεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1, για εφαρμογή σε εργοτάξια και μονάδες προκατασκευής. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε:

- Λεία, μη απορροφητικά καλούπια
- Απορροφητικά καλούπια
- Θερμαινόμενα καλούπια (έως τους +70°C)

Το Sika® Separol® W-240 αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:1 και είναι επίσης κατάλληλο για:

- Ανάγλυφα καλούπια

### ΑΡΑΙΩΣΗ / ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Το Sika® Separol® W-240 αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Χαμηλό ιξώδες
- Εξαιρετική ικανότητα παραμονής σε κατακόρυφες επιφάνειες καλουπιών
- Αυτοεπιπεδούμενο μετά την εφαρμογή με ψεκασμό
- Κατασταλτικό επιφανειακών πόρων στο σκυροδέμα
- Το παραγόμενο εκνέφωμα δεν είναι εύφλεκτο
- Δεν παράγεται ρητίνη
- Μειωμένη συγκέντρωση υπολειμμάτων σκόνης στο καλούπι
- Ασφαλές στο χειρισμό

Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

- Εύκολη και ακριβής αποκαλούπωση του σκληρομένου σκυροδέματος
- Υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφάνειας
- Χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της επιφάνειας σκυροδέματος
- Προστασία των καλουπιών από τη διάβρωση και την πρόωμη γήρανση

### ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Sika® Separol® W-240 ελέγχεται σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες της Sika®.

### ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ	Συνθετικά έλαια, διαλυτά σε νερό
ΠΑΚΕΤΙΑΣΗ	Πλαστικά δοχεία: 20 lt Βαρέλια: 210 lt IBC: 1000 lt
ΑΡΑΙΩΣΗ / ΑΝΑΛΟΓΙΑ	Υγρό, λευκό γαλακτώδες
ΧΡΗΣΗ	6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
ΑΡΧΙΣΤΙΑ	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και επιμόλυνση. Ανοιγμένα δοχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται κλειστά.

**???????????? ???? ?????**

????????

Το Sika® Separol® W-240 αραιωμένο με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία σε επιφάνεια ~140 m<sup>2</sup>/kg μη απορροφητικών καλουπιών (π.χ. μεταλλικών ή πλαστικών), ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και τον ακριβή τύπο καλουπιών.

???????????? ???? ?????????

+5°C ελάχιστη / +50°C μέγιστη

**???????? ???? ?????**

????????

Πριν την εφαρμογή, το Sika® Separol® W-240 πρέπει να αραιώνεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1, σε καθαρό δοχείο, απαλλαγμένο από υπολείμματα και ρύπους και με χρήση καθαρών εργαλείων.

Ένας συνήθης εξοπλισμός ανάμειξης επαρκεί. Ο χρόνος ανάμειξης σχετίζεται με την ποσότητα που θα αραιωθεί. Ο στόχος είναι η λήψη ενός ομοιογενούς μείγματος με ομοιόμορφη εμφάνιση.

Προσοχή: Θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία αφρού. Για να διασφαλιστεί αυτό, ο εξοπλισμός ανάμειξης θα πρέπει να εμβαπτιστεί εντελώς στο υγρό διάλυμα, χωρίς να αναρροφά αέρα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης. Μην αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το προϊόν με άλλα υλικά!

Πριν την εφαρμογή του, το αραιωμένο Sika® Separol® W-240 με νερό σε αναλογία 1:1 θα πρέπει να αναδεύεται καλά. Μην αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το προϊόν με άλλα υλικά!

Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά. Υπολείμματα σκουριάς και σκυροδέματος θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το Sika® Separol® W-240 αραιωμένο με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 εφαρμόζεται σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις, αφήνοντας όψη με μικρές, λευκές σταγόνες, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια (ενδέχεται να απαιτηθεί και επιπλέον εφαρμογή στην περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών καλουπιών).

Συνιστούμε τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εφαρμογής με ψεκασμό, με πίεση λειτουργίας 3-6 bar και επίπεδο ακροφύσιο (01 F 110, π.χ. 652.307 ή 652.245).

Τοπικές συγκεντρώσεις του Sika® Separol® W-240 θα πρέπει να αποφεύγονται. Πλεονάζουσα ποσότητα θα πρέπει να απομακρύνεται χρησιμοποιώντας πανί ή σφουγγάρι.

Μετά την εφαρμογή, τηρήστε χρόνο εξάτμισης 20 λεπτών στους +20°C.

Πριν τη σκυροδέτηση, συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ανάλογα με τον τύπο του κάθε έργου.

**???? ???? ????? ???? ?????**

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

**???????? ???? ?????**

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

**????????, ???? ???? ???? ?????**

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

**???????? ???? ?????**

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.



**Sika Hellas ABEE**  
Πρωτομαγιάς 15  
Κρυονέρι 145 68  
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210 8160600  
Fax.: +30 210 8160606  
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Sika® Separol® W-240  
Φεβρουάριος 2017, Έκδοση: 01.01  
021405021000000161

SikaSeparolW-240-el-GR-(02-2017)-1-1.pdf