

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® DecoCem CS-44

Διακοσμητικό, έγχρωμο, υβριδικό τσιμεντοειδές σύστημα δαπέδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikafloor® DecoCem CS-44 είναι έγχρωμο, υβριδικό, τσιμεντοειδές σύστημα δαπέδου. Εφαρμόζεται χωρίς ενώσεις σε ματ φινίρισμα και παρέχει ένα μεσαίας καταπόνησης διακοσμητικό δάπεδο για εσωτερικές εφαρμογές. Περιέχει ανακυκλωμένα υλικά, συμμορφώνεται με πρότυπα χαμηλών εκπομπών Π.Ο.Ε., και συμβάλει στην βιώσιμη δόμηση.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το σύστημα χρησιμοποιείται σε:

- Κτίρια κατοικίας
- Εμπορικά και δημόσια κτίρια
- Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και χώρους νοσοκομείων

Σημειώστε:

- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έμπειρους επαγγελματίες
- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερικές εφαρμογές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμφανές φυσικό φινίρισμα σκυροδέματος
- Πολύ χαμηλές εκπομπές Π.Ο.Ε.
- Επιφάνεια χωρίς ενώσεις με ελάχιστες απαιτήσεις καθαρισμού και συντήρησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Ανατρέξτε στο ατομικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος
Διάρκεια ζωής	Ανατρέξτε στο ατομικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος
Συνθήκες αποθήκευσης	Ανατρέξτε στο ατομικό Φύλλο Δεδομένων Προϊόντος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε φθορά από κίνηση καρεκλών γραφείου με ροδάκια	Ροδάκια τύπου W, 25 000 κύκλους	Χωρίς βλάβη	(ISO 4918)
Αντοχή σε κρούση	Ύψος πτώσης 650mm	Τάξεως 21-23	(EN 13329)
Αντίσταση σε ολίσθηση	Συνθήκες επιφάνειας Στεγνή Υγρή	Πιθανότητα ολίσθησης Πολύ χαμηλή Υψηλή	(EN 13036-4)
Αντοχή σε μετακίνηση επίπλων	Είδος Τύπος 3, μάζας 70 kg	Αποκλίσεις Καμία	(EN ISO 16581)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Στρώση	Προϊόν
	Αστάρι	Sikafloor®-151 με πλήρη επίταση με χαλαζιακή άμμο Sikafloor®-161 με πλήρη επίταση με χαλαζιακή άμμο
	Βασική στρώση	Sikafloor®-4400 DecoCem
	Τελική στρώση	Sikafloor®-419 W
Εμφάνιση	Ματ φινίρισμα	
Χρώμα	Ivory white, light grey and grey	
Ονομαστικό πάχος	5 mm έως 10 mm	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
	Αστάρι	Sikafloor®-151 ή Sikafloor®-161	2 × 0,35–0,55 kg/m ²
	Επίταση	Πλήρης επίταση με χαλαζιακή άμμο 0,3-0,9 mm	2,0 kg/m ²
	Βασική στρώση	Sikafloor®-4400 DecoCem	1,6 kg/m ² ανά mm πάχους
	Πρώτη στρώση σφράγισης	Sikafloor®-419 W + 10 % νερό	0,1–0,12 kg/m ²
	Τελική στρώση	Sikafloor®-419 W	2 × 0,08–0,1 kg/m ² ανά στρώση

Σημείωση : Οι καταναλώσεις είναι θεωρητικές και δεν περιλαμβάνουν φύρα υλικού ή επιπλέον υλικό που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω πορώδους επιφάνειας, αποκλίσεις επιτεδότητας, σπατάλη ή οποιοσδήποτε άλλες παραλλαγές. Εφαρμόστε το προϊόν πρώτα σε μια μικρή περιοχή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση για τις συγκεκριμένες συνθήκες τους υποστρώματος με τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό εφαρμογής.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Μέγιστη	+30 °C
	Ελάχιστη	+10 °C

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία Ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος

Σημείο δρόσου Ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος

Θερμοκρασία υποστρώματος	Μέγιστη	+25 °C
	Ελάχιστη	+10 °C

Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος Ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση	Θερμοκρασία	Βατότητα	Πλήρης ωρίμανση
	+10 °C	30 ώρες	7 ημέρες
	+20 °C	16 ώρες	5 ημέρες

Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερα από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Sikafloor® DecoCem CS-44
Οκτώβριος 2024, Έκδοση: 01.01
02081590000000013

SikafloorDecoCemCS-44-el-GR-(10-2024)-1-1.pdf