

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Primer-600

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SARNAVAP®-5000 E SA / SIKAPLAN® RV-S / SARNAFIL® TG 76 FSA / SARNAFIL® G 410 FSA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Primer-600 είναι αστάρι 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, βάσεως συνθετικού καουτσούκ και ρητίνης, για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης συγκεκριμένων μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων Sika®.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Αστάρι για τις αυτοεπικολλούμενες μεμβράνες Sika σε διάφορα υποστρώματα:

- SARNAVAP®-5000 E SA
- Sikaplan® RV-s
- Sarnafil® TG 76 FSA
- Sarnafil® G 410- FSA

Αστάρι για τη μεμβράνη Sika® Trocal C-300 σε κρίσιμα υποστρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποδεδειγμένη απόδοση εδώ και δεκατίες
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εφαρμογή εν ψυχρώ, χωρίς φλόγα
- Υψηλή πρόσφυση σε διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων
- 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση
- Αυξημένη πρόσφυση για τους συγκεκριμένους τύπους μεμβρανών
- Εφαρμοζόμενο με πινέλο ή ρολό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Αστάρι συνθετικού καουτσούκ και ρητίνης. Περιέχει διαλύτες.
Συσκευασία	Δοχεία 5 kg και 12,5 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Μαύρο
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~0,84 kg/l (+20 °C)
Περιεχόμενο σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)	VOC-CH 63,4 % VOC-EU 63,4 %
Συνεκτικότητα	Υγρό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	~150–500 g/m ² Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Οι ανωτέρω τιμές είναι θεωρητικές και δε συμπεριλαμβάνουν επιπλέον υλικό που ενδέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανειακού πορώδους, επιφανειακού προφίλ, διακυμάνσεων επιπεδότητας, φύρας, κ.τ.λ.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C ελάχιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5 °C ελάχιστη
Χρόνος πήξης	Τα τελικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται μετά από ~1 εβδομάδα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.
Χρόνος κολλώδους επιφάνειας	~30 λεπτά Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος και την κατανάλωση
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	~30 λεπτά Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος και την κατανάλωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα/το υλικό υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δομική ακεραιότητα για να μπορέσει να λάβει χώρα εφαρμογή της νέας μεμβράνης υγρομόνωσης και όλων των επί μέρους προϊόντων που απαρτίζουν τη διάταξη του συστήματος υγρομόνωσης, συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα του συστήματος να ανθίστανται σε υφαρπαγή ανέμου. Ως υπόστρωμα μπορεί να είναι ένα εκ των ακούθων υλικών: Σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, κόνιαμα εξομάλυνσης, τούβλο, σοβάς, ξύλινες σανίδες OSB, κόντρα πλάκε, μέταλλο

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, σταθερό, ανθεκτικό σε διαλύτες, λείο και απαλλαγμένο από προεξοχές, καθαρό, χωρίς λάδια, γράσα, λάδια, βαφές και σκόνη. Σε περίπτωση που είναι ιδιαίτερα λερωμένο ή λαδωμένο, θα πρέπει να καθαρίζεται με καθαριστικό πριν την εφαρμογή του ασταριού.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το υλικό είναι 1-συστατικού και δεν πρέπει να αραιώνεται ή να αναμειγνύεται με άλλα υλικά. Πριν τη χρήση, ανακινήστε το καλά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες άνω των +5 °C. Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη, λεπτή στρώση Primer-600 στο υπόστρωμα, με ρολό ή πινέλο. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει στην αφή. Εφαρμόστε τη μεμβράνη την ίδια ημέρα. Απορροφητικά υποστρώματα ενδέχεται να απαιτήσουν 2 στρώσεις. Αφήστε επαρκή χρόνο πριν την

εφαρμογή της 2ης στρώσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην το εφαρμόζετε σε υγρά, νωπά ή ακάθαρτα υποστρώματα.
- Μην το εφαρμόζετε στα ακόλουθα υποστρώματα: Συνθετικές μεμβράνες, π.χ. PVC, FPO.
- Μην το εφαρμόζετε σε θερμομονωτικές πλάκες βάσεως EPS/XPS.
- Μην το εφαρμόζετε σε βαμμένες επιφάνειες.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Primer-600

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 02.01

020945072100000004

στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Primer-600
Ιούλιος 2020, Έκδοση: 02.01
020945072100000004

Primer-600-el-GR-(07-2020)-2-1.pdf