

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor® Marine Primer C

ΕΓΧΡΩΜΟ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	Υδατικής βάσης διάλυμα SBR	
Χρώμα (CQP001-1)	Λευκό	
Περιεχόμενο σε στερεά	50 %	
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 – 40 °C	
Μέθοδος εφαρμογής	Με ρολό	
Κατανάλωση	σε χάλυβα	75 ml/m ²
	σε κονιάματα	150 - 300 ml/m ²
Χρόνος ξήρανσης	ελάχιστος	1 ώρα ^A
	μέγιστος	24 ώρες ^A
Διάρκεια ζωής	12 μήνες ^B	

CQP = Εταιρική Διαδικασία Ποιότητας

^{A)} 23 °C / 50 % Σ. Υ.^{B)} αποθηκευμένο στο σφραγισμένο δοχείο, σε κάθετη θέση, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ 5 και 25 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sikafloor® Marine Primer C είναι υδατικής βάσης αστάρι λευκής απόχρωσης, που διαμορφώνει λεπτό φιλμ μετά την εξάτμιση του περιεχόμενου νερού του. Το φιλμ αυτό ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο υποστρωμάτων.

Το Sikafloor® Marine Primer C είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες πριν τη διάστρωση τσιμεντοειδών προϊόντων της σειράς Sikafloor® Marine.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ελέγξιμη κατάσταση εφαρμογής - γίνεται διαφανές όταν στεγνώσει
- Εύκολο στην εφαρμογή με μακρύτριχο ρολό
- Κατάλληλο για υποστρώματα χάλυβα και τσιμεντοειδούς βάσης
- Υδατικής βάσης

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sikafloor® Marine Primer C χρησιμοποιείται για βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντων, όπως της σειράς Sikafloor® Marine, Thermo Light N και KG, σε υποστρώματα κονιαμάτων και ασαρωμένου χάλυβα. Είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για έμπειρους χρήστες. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαιώνεται η πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από γράσο, λάδια, σκόνη και ρύπους.

Σε θερμοσυγκολλημένες ραφές και σε φθαρμένες περιοχές (περιοχές υψηλής κυκλοφορίας) συχνά απουσιάζει το αστάρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις η περιοχή πρέπει να αποκατασταθεί. Καθαρίστε με τριβείο ή μεταλλική βούρτσα και προετοιμάστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του ασταριού. Εφαρμόστε ξανά το αστάρι ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο του Sikafloor® Marine Primer C πολύ καλά και εφαρμόστε μία λεπτή, αλλά πλήρους επικάλυψης στρώση με μακρύτριχο ρολό.

Για εφαρμογές σε καταστρώματα με αστάρι αλουμινίου ή υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο, θα πρέπει να εφαρμόζεται μία στρώση SikaCor® ZP Primer ή άλλου κατάλληλου ασταριού πριν την εφαρμογή του Sikafloor® Marine Primer C.

Σε πορώδη υποστρώματα απαιτείται εφαρμογή του ασταριού σε δύο βήματα: Στο πρώτο βήμα, το Sikafloor® Marine Primer C αραιώνεται με 20 % πόσιμο νερό και εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση. Μόλις αυτή η στρώση γίνει από λευκή/ελαφρώς μπλε διαφανής, εφαρμόζεται στρώση Sikafloor® Marine Primer C χωρίς αραιώση. Όταν και αυτή η στρώση του Sikafloor® Marine Primer C αλλάξει απόχρωση από λευκή/ελαφρώς μπλε σε διαφανή, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή του κονιάματος. Λάβετε υπόψη πως η στρώση του ασταριού παραμένει ελαφρώς κολλώδης, ακόμη και μετά τη χρωματική αλλαγή του.

Το ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής και υποστρώματος κυμαίνεται μεταξύ 15 °C και 25 °C.

Η κατανάλωση και η μέθοδος εφαρμογής εξαρτώνται από την ειδική φύση του υποστρώματος. Επανασφραγίστε ερμητικά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Να μην εφαρμόζετε το Sikafloor® Marine Primer C σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C.

Ανοιχτά δοχεία πρέπει να απορρίπτονται μετά από περίπου έναν μήνα από το άνοιγμα. Εάν παρατηρηθεί σχηματισμός gel, διαχωρισμός ή σημαντική αύξηση του ιξώδους του υλικού, απορρίψτε το άμεσα.

Ποτέ μην αραιώνετε το προϊόν με καμία ουσία που δεν αναφέρεται στο πεδίο της Εφαρμογής.

Το Sikafloor® Marine Primer C πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 25 °C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή παγετό. Ο παγετός θα καταστρέψει το προϊόν και συνεπώς απορρίψτε το Sikafloor® Marine Primer C εάν εκτεθεί σε τέτοιες συνθήκες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστικά γενικές οδηγίες. Ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης στο Τμήμα Υποστήριξης Βιομηχανικών Εφαρμογών της Εταιρείας. Αντίγραφα των ακόλουθων

εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δοχείο	10 kg
--------	-------

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKΑ παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.