

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaWall®-63 ETICS Primer

Υδατικής βάσης αστάρι πριν την τελική επίστρωση Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaWall®-63 ETICS Primer είναι έγχρωμο, υδατικής βάσης αστάρι, κατάλληλο για επιχρίσματα σε μορφή πάστας συμπεριλαμβανομένης της τελικής στρώσης φινιρίσματος Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Σχεδιασμένο ως μέρος των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Sikatherm®
- Κατάλληλο ως αστάρι για επιχρίσματα σε μορφή πάστας για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και επιχρισμένες / βαμμένες επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Υδατοαπωθητικό
- Κατάλληλο για εφαρμογή ως αστάρι ακρυλικών και σιλικονούχων επιχρισμάτων
- Πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- Διαθέσιμο σε ευρεία γκάμα αποχρώσεων για ομοιόμορφη χρωματική απόχρωση της τελικής επιφάνειας

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με EAD 040083-00-0404 - Εξωτερικό σύστημα σύνθετης θερμομόνωσης (ETICS) με επίχρισμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Ακρυλική διασπορά	
Συσκευασία	Δοχεία 5 kg και 25 kg	
Εμφάνιση / Χρώμα	Ιξώδες υγρό σε ευρεία γκάμα αποχρώσεων	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.	
Πυκνότητα	1.55 ± 0.05 kg/lt	(EN ISO 2811-1)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	0.15 – 0.25 kg/m ² , ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5 °C ελάχιστη / +35 °C μέγιστη
Χρόνος αναμονής / επικάλυψη	Στεγνό στην αφή μετά από ~3 – 4 ώρες (23 °C / 50 % Σ.Υ.)

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Σωστή οργάνωση του εργοταξίου και σωστή αποθήκευση των προϊόντων
- Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, της στέγνωσης και της ωρίμανσης, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και του υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον +5 °C
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως θερμοκρασίες άνω των +35 °C, άνεμος και άμεση έκθεση κάτω από το φως του ήλιου, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις ιδιότητες εφαρμογής
- Για την προστασία της πρόσφυσης, του υποστρώματος και των επιμέρους στρώσεων από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες (ήλιος, άνεμος, βροχή), πρέπει να παρέχονται κατάλληλα δίχτυα σκαλωσιάς
- Πριν την εφαρμογή ελέγξτε την απόχρωση και την επάρκεια της ποσότητας του SikaWall®-63 ETICS Primer για πλήρη εφαρμογή
- Για ακριβή χρωματική ομοιομορφία, διασφαλίστε ότι το SikaWall®-63 ETICS Primer εφαρμόζεται από τον ίδιο αριθμό παρτίδας σε κάθε τμήμα της πρόσοψης. Επιφάνειες από τη μία γωνία του τοίχου έως την άλλη θεωρούνται τμήματα
- Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή πρέπει να σταματήσει, αυτό θα πρέπει να λαμβάνει χώρα κοντά σε αρμούς, μπαλκόνια ή στις ακμές, ούτως ώστε όταν η εφαρμογή ξεκινά πάλι, οι γραμμές ένωσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανείς
- Σε περιπτώσεις εφαρμογής του SikaWall®-63 ETICS Primer από διαφορετικές παρτίδες, αναμειξτε το περιεχόμενο 2 ή περισσότερων δοχείων σε ένα μεγαλύτερο. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί επαρκής ποσότητα του αναμεμιγμένου υλικού, αναμειξτε την υπολειπόμενη ποσότητα με επόμενο δοχείο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, ούτως ώστε η τελική απόχρωση να είναι ίδια και ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής
- Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων SikaWall®-63 ETICS Primer και τελικού επιχρίσματος της σειράς SikaWall® σε μορφή πάστας επηρεάζεται ισχυρά από τις ισχύουσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Πρέπει να τηρηθεί χρόνος αναμονής τουλάχιστον 12 ωρών. Σε περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών, ο χρόνος αναμονής μπορεί να παραταθεί

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-

κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ώριμο, επίπεδο, ξηρό, απαλλαγμένο από ρωγμές, λάδια, γράσο, εξάνθηση (άλατα) και ρύπους τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή εφαρμογή του SikaWall®-63 ETICS Primer.

Επιχρισμένες επιφάνειες

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, γράσο, χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια κ.λ.π. Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμάζεται με υψηλής πίεσης υδροβολή (max. 200 bar) και κατάλληλους καθαριστικούς συντελεστές. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Παλαιές βαφές θα πρέπει να ελέγχονται ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα και πρέπει να απομακρύνονται τελείως εάν θεωρηθούν ακατάλληλες.

Σκυρόδεμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ώριμο (ηλικίας τουλάχιστον 28 ημερών). Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμάζεται με τα κατάλληλα μηχανικά μέσα, όπως υψηλής πίεσης υδροβολή (max. 200 bar) και κατάλληλους καθαριστικούς συντελεστές. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Σε περιπτώσεις ατελειών, εφαρμόστε κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα (π.χ. από τη σειρά προϊόντων SikaRep® ή Sika MonoTop®). Τηρείτε τους χρόνους ωρίμανσης.

Εάν απαιτείται εξομάλυνση, εφαρμόστε το κονίαμα (π.χ. SikaWall®-1050 Elite ή SikaWall®-1030 Easy) που θα χρησιμοποιηθεί ως βασική επίστρωση, εγκιβωτίζοντας το πλέγμα SikaWall®-9160 Mesh GR/GR Flex, και περιμένετε να ωριμάσει.

Τοιχοποιία / Ξηρά δόμηση

Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα μηχανικά για να απαλαχθεί από χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια και υπολείμματα παλαιών κονιαμάτων. Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμάζεται με τη χρήση βούρτσας ή υψηλής πίεσης υδροβολή (max. 200 bar) και κατάλληλους καθαριστικούς συντελεστές στην περίπτωση λαδιών και γράσων. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Επισκευάστε και εξομαλύνετε τυχόν ανομοιομορφίες και κενά σε ξεχωριστό στάδιο εργασίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα κονιάματα τοιχοποιίας (π.χ. SikaRep®-200 Multi). Τηρήστε τους χρόνους ωρίμανσης. Εάν απαιτούνται εργασίες εξομάλυνσης, εφαρμόστε το κονίαμα (π.χ. SikaWall®-1050 Elite ή SikaWall®-1030 Easy) που θα χρησιμοποιηθεί ως βασική επίστρωση, εγκιβωτίζοντας το πλέγμα SikaWall®-9160 Mesh GR/GR Flex, και περιμένετε να ωριμάσει.

Κρίσιμο ζήτημα η προστασία από την υγρασία, καθώς η παρουσία υγρασίας μπορεί να προκαλέσει διόγκωση του υποστρώματος, ιδιαίτερα σε γυψοσανίδες. Σε κάθε περίπτωση, τα φαινόμενα ανόδου υγρασίας

πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές πριν την εφαρμογή. Αφού αφήσετε τη βασική επίστρωση να ωριμάσει επαρκώς και μετά την εφαρμογή του ασταριού του συστήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε το SikaWall®-63 ETICS Primer.

Τουλάχιστον 12 ώρες πριν την εφαρμογή, εφαρμόστε μία στρώση ασταριού SikaWall®-63 ETICS Primer αραιωμένου με 15% κ.β. καθαρό νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και αναμένετε για 12-24 ώρες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επιλέξτε ακολουθώντας την κατάλληλη απόχρωση ασταριού SikaWall®-63 ETICS Primer, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα με την επακόλουθη εφαρμογή του SikaWall®-63 ETICS Primer (λόγω διαφορών στην απόχρωση, κ.τ.λ.). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αναμείξτε το SikaWall®-63 ETICS Primer με ~15 % κ.β. καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλών στροφών (max. 500 rpm). Αναμείξτε συνεχώς για 3 – 4 λεπτά μέχρι λήψης ομοιογενούς μείγματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε μία συνεχή στρώση SikaWall®-63 ETICS Primer με ρολό ή ανάερο ψεκασμό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ή υψηλής απορροφητικότητας του υποστρώματος, μπορεί να γίνει εφαρμογή και δεύτερης στρώσης. Επιλέξτε την κατάλληλη απόχρωση του SikaWall®-63 ETICS Primer, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος της σειράς SikaWall® αναφορικά με την απόχρωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυσσόβρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaWall®-63 ETICS Primer

Οκτώβριος 2026, Έκδοση: 01.01

02189020000000195

SikaWall-63ETICSPrimer-el-GR-(10-2026)-1-1.pdf