

BUILDING TRUST



## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

# Sikagard®-6470 S

Ψεκαζόμενη, ταχείας ωρίμανσης προστατευτική επίστρωση για χαλίκια σε αερόλυμα

## ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Χημική βάση	Διάλυμα καουτσούκ	
Χρώμα (CQP001-1)	Γκρι, μαύρο	
Μηχανισμός ωρίμανσης	Ξήρανση με αέρα	
Πυκνότητα	0.8 kg/l	
Περιεχόμενο σε στερεά (CQP002-1)	25 %	
Θερμοκρασία εφαρμογής	15 – 25 °C	
Πάχος φύλμ	υγρό	350 µm
	ξηρό	80 µm
Χρόνος επιφανειακής ωρίμανσης	10 λεπτά <sup>A</sup>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 – 80 °C	
Διάρκεια ζωής	24 μήνες <sup>B</sup>	

A) 23 °C / 50 % Σ. Y.

B) Αποθήκευση μεταξύ 5 °C και 25 °C

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sikagard®-6470 S είναι ταχείας ωρίμανσης, βάσεως καουτσούκ, προστατευτική επίστρωση σε συσκευασία αεροζόλ, με πολύ καλές ιδιότητες έναντι διάβρωσης και ηχομόνωσης. Είναι κατάλληλη ως αποτελεσματική προστασία ενάντια σε χαλίκια που έρχονται σε επαφή με το αμάξωμα, προσφέροντας εξαιρετική μακροπρόθεσμη απόδοση. Χάρις στις πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής του, η αρχική - εργοστασιακή όψη των επιφανειών όπου εφαρμόζεται μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί.

Το Sikagard®-6470 S διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά βαψίματος, ειδικά με χρήση υδατικής βάσεως βαφών. Διαμορφώνει μία σκληρή επίστρωση μετά την ξήρανσή του, προστατεύοντας τα μέταλλα από κρούσεις και διάβρωση.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ανακινήστε και ψεκάστε - εφαρμογή που δεν απαιτεί εξοπλισμό
- Εύκολη αναπαραγωγή αρχικής υφής επιφανειών, χωρίς στάξιμο και δάκρυσμα
- Ενισχυμένη αντοχή σε απότριψη, κρούσεις και παγολυτικά άλατα οδοποιίας
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων
- Κορυφαία χαρακτηριστικά ακουστικής και ηχομόνωσης
- Παραμένει εύκαμπτο όταν στεγνώνει
- Εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ιδιαίτερα ταχεία ξήρανση
- Βάφεται σε ιδιαίτερα σύντομο χρόνο

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Sikagard®-6470 S είναι ψεκαζόμενη αντιδιαβρωτική επίστρωση για ταχεία επισκευή ευπαθών, βαμμένων τμημάτων οχημάτων, όπως ποδιές πόρτας, θόλοι τροχών, εμπρός και πίσω ποδιές. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως προϊόν ηχομόνωσης, για παράδειγμα σε θόλους τροχών, κ.λ.π.

Το Sikagard®-6470 S παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες βαφές, μεταλλικά αστάρια, μέταλλα και PVC χωρίς καμία προεπεργασία.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να διεξάγονται πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες και με τα πραγματικά υποστρώματα ώστε να επιβεβαιώνεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του υλικού.

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-6470 S

Έκδοση: 03.02 (10 - 2023), el\_GR  
014013024703001100

## ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

To Sikagard®-6470 S είναι ανθεκτικό σε νερό, θαλασσινό νερό, άλατα, λάδια, βάσεις και οξέα.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται μόνο ως γενικές οδηγίες. Συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες εφαρμογές παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκουριά, σκόνη και γράσα. Γυμνά μέταλλα θα πρέπει να προετοιμάζονται για ενίσχυση της αντοχής τους σε διάβρωση (π.χ. μη βαμμένος χάλυβας, κ.τ.λ.)

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακινήστε το δοχείο περίπου 40 φορές πριν τη χρήση. Καλύψτε παρακείμενες επιφάνειες πριν την εφαρμογή Ψεκασμού. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, ψεκάζοντας σε θερμοκρασία δωματίου και από απόσταση περίπου 25 cm με κίνηση μορφής πλέγματος για διαμόρφωση μίας συνεχούς στρώσης.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς άχνα και δε στάζει.

Εφαρμόστε Sikagard®-6470 S μέχρι λήψης του απαιτούμενου πάχους στρώσης. Εάν απαιτείται παχιά στρώση, αφήστε τις ενδιάμεσες, μικρότερου πάχους στρώσεις που θα εφαρμοστούν να στεγνώσουν.

Μην ψεκάζετε στα φρένα, στη μηχανή ή στην εξάτμιση.

Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε σε μικρές ριτές για να καθαρίσει το ακροφύσιο

## Αφαίρεση υπολειμμάτων

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση Sika® Remover-208 ή άλλου κατάλληλου διαλύτη. Σκληρυμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

Χέρια και εκτεθειμένο δέρμα θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ειδικά πανάκια, όπως Sika® Cleaner-350H ή κατάλληλο καθαριστικό χεριών και νερό.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στο δέρμα.

## Βαφή

Το Sikagard®-6470 S βάφεται περίπου 20 λεπτά μετά την εφαρμογή του με τις πλέον διαδεδομένες συμβατικές βαφές του εμπορίου (συμπεριλαμβάνοντας υδατικής βάσης βαφές). Ο χρόνος αναμονής μπορεί να συντομεύσει επιταχύνοντας την ωρίμανση με θέρμανση στους 40°C μέγιστα.

Λόγω της ευρείας γκάμας βαφών, απαιτούνται δοκιμές πρόσφυσης και ελέγχου συμβατότητας πριν τη χρήση.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δοχείο αεροζόλ	500 ml
----------------	--------

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν ζήτησης.

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-6470 S

Έκδοση: 03.02 (10 - 2023), el\_GR  
014013024703001100

## Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι Αττικής  
Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: info@gr.sika.com  
www.sika.gr

