

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-200 PU 2KW

2-Συστατικών διάφανη πολυουρεθανική επίστρωση υδατικής βάσης, μέρος του συστήματος διακοσμητικής πάστας SikaDecor®.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-200 PU 2KW είναι 2-συστατικών, ημι-ματ, διάφανο, υδατικής βάσης πολυουρεθανική τελική επίστρωση για εσωτερικούς χώρους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaDecor®-200 PU 2KW μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Τελική επίστρωση υψηλής αισθητικής για λεία συστήματα SikaDecor®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διάφανο φινίρισμα, μπορεί να είναι γυαλιστερό, σατινέ ή ματ
- Καλή αντοχή στην UV ακτινοβολία, χωρίς κιτρίνισμα
- Υδατικής βάσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Συστατικό Α	0,9 kg	3,6 kg
	Συστατικό Β	0,1 kg	0,36 kg
	Συστατικό Α + Συστατικό Β	1 kg	3,96 kg
Χρώμα	Συστατικό Α	Γαλακτερό υγρό	
	Συστατικό Β	Διάφανο υγρό	
Εμφάνιση / Χρώμα	Διάφανο, ημι-ματ		
Διάρκεια ζωής	3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής		
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +8 °C και +30 °C. Προστατεύστε από τον παγετό. Ανατρέξτε πάντα στη συσκευασία.		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	Συστατικό Α : Συστατικό Β	91 : 9
Κατανάλωση	~0,1 kg/m ² ανά στρώση	
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	<80 %	

Σημείο δρόσου

Προσοχή στη συμπύκνωση. Το υπόστρωμα και το μη σκληρυμένο προϊόν που εφαρμόζεται πρέπει να είναι τουλάχιστον +3 °C πάνω από το σημείο δρόσου για να μειωθεί ο κίνδυνος συμπύκνωσης ή εμφάνισης φυσαλίδων στην επιφάνεια του προϊόντος που εφαρμόζεται. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες υψηλής υγρασίας αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης φυσαλίδων.

Θερμοκρασία υποστρώματος

Ελάχιστη	+8 °C
Μέγιστη	+30 °C

Χρόνος εργασιμότητας

~3,5 ώρες, στους +25 °C

Χρόνος αναμονής / επικάλυψη

Πριν από την επικάλυψη του SikaDecor®-200 PU 2KW με SikaDecor®-200 PU 2KW περιμένετε ~24 ώρες.
Πριν επικαλύψετε το SikaDecor® 650 Paste ή το SikaDecor® 680 Paste Fine με το SikaDecor®-200 PU 2KW περιμένετε 4 ημέρες.
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

Εφαρμοσμένο προϊόν έτοιμο για χρήση

Στεγνό μετά από ~1,5 ώρες
Πλήρης ωρίμανση μετά από ~7 ημέρες
Σημείωση: Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδίως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συστήματα

Στρώση	Προϊόν	Κατανάλωση
Αστάρι τοίχου/δαπέδου	Sikafloor®-02 Primer	0,125 kg/m ²
Στρώση εξομάλυνσης	2 – 3 X SikaDecor®-650 Paste*	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
Διακοσμητική στρώση	2 – 3 X SikaDecor®-680 Paste Fine	1,5 – 1,7 kg/mm/m ²
Σφράγιση τοίχου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-100 AC 1KW** + 5 – 10 % νερό & 2 – 3 X SikaDecor®-100 AC 1KW**	~0,070 kg/m ² ανά στρώση
Σφράγιση τοίχου/δαπέδου σε εσωτερικούς χώρους	1 X SikaDecor®-200 PU 2KW + 10 % νερό & 1 – 2 SikaDecor®-200 PU 2KW + 5 % νερό	~0,100 kg/m ² ανά στρώση

* Ενίσχυση με υαλόπλεγμα Sika® Fibernet 80 g/m² ή Sika ThermoCoat®-4 HS 160 g/m² ανάλογα την εφαρμογή

**Ματ, γυαλιστερό ή σατινέ

Σημείωση: Τα στοιχεία κατανάλωσης είναι θεωρητικά και δε λαμβάνουν υπόψη επιπλέον υλικό λόγω πορώδους επιφάνειας, προφίλ επιφάνειας, διακυμάνσεων στο επίπεδο, απώλειας ή οποιωνδήποτε άλλων διακυμάνσεων. Εφαρμόστε το προϊόν σε μια δοκιμαστική περιοχή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση για τις συγκεκριμένες συνθήκες υποστρώματος και τον προτεινόμενο εξοπλισμό εφαρμογής

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της διαδικασίας ωρίμανσης, η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +8 °C και +30 °C
- Εφαρμόστε μόνο σε σταθερά, προετοιμασμένα υποστρώματα
- Προστατέψτε το φρέσκο υλικό από τον παγετό, τον άνεμο και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανερχόμενη

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-200 PU 2KW

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020812060030000045

BUILDING TRUST



υγρασία

- Μετά την εφαρμογή, προστατεύστε το προϊόν από υγρασία, συμπύκνωση υδρατμών και άμεση επαφή με νερό για τουλάχιστον 24 ώρες
- Για προσωρινή θέρμανση, χρησιμοποιήστε μόνο ηλεκτρικά συστήματα θερμού αέρα. Μη χρησιμοποιείτε θερμαντήρες αερίου, πετρελαίου, παραφίνης ή άλλων ορυκτών καυσίμων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, χαλαρά υλικά, επιφανειακούς ρύπους όπως λάδια, γράσα, παλιά επιχρίσματα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

1. Αναδεύστε το συστατικό Α (ρητίνη) χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλής ταχύτητας μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
2. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντή) στο συστατικό Α.
3. Αναμείξτε το μείγμα συνεχώς για 3 λεπτά ενώ προσθέτετε 5 % με 10 % νερό μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Σημείωση: Για να επιτευχθεί λεία επιφάνεια, προσθέστε τη μέγιστη ποσότητα νερού. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αποφύγετε υπερβολική ανάμειξη για την αποφυγή εγκλωβισμού αέρα.
4. Αφήστε το μείγμα για 5 λεπτά πριν την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ρίξτε το αναμειγμένο προϊόν στο υπόστρωμα. Σημείωση: Η κατανάλωση καθορίζεται στις πληροφορίες εφαρμογής.
2. Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια με ρολό.
3. Πετάστε το ρολό σε δύο κατευθύνσεις κάθετα στην επιφάνεια. Σημείωση: Διατηρήστε υγρές άκρες κατά την εφαρμογή για ένα ομοιόμορφο φινίρισμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η αφαίρεση των φρέσκων υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση. Το ωριμασμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 81 60 600

E-mail: info@gr.sika.com

www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaDecor®-200 PU 2KW

Νοέμβριος 2025, Έκδοση: 01.01

020812060030000045

SikaDecor-200PU2KW-el-GR-(11-2025)-1-1.pdf