

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-623 Fire

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaSeal®-623 Fire είναι πυράντοχο, διογκούμενο σφραγιστικό γραφιτούχας βάσης για σφράγιση διεισδύσεων σε εσωτερικούς χώρους.
Το SikaSeal®-623 Fire είναι σχεδιασμένο να διογκώνεται σε μεγάλο βαθμό και να ασκεί πίεση στη σφράγιση κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε εύφλεκτους σωλήνες και βοηθητικό εξοπλισμό που διατρέχουν δάπεδα και τοίχους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αποκαθιστά την απόδοση σε φωτιά δαπέδων και τοίχων που περιλαμβάνουν διεισδύσεις εύφλεκτου βοηθητικού εξοπλισμού, όπως σωλήνες και καλώδια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής διόγκωσης - διόγκωση στο 20πλάσιο του αρχικού όγκου
- 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση, εύκολο στην εφαρμογή
- Προσφέρει ηχομόνωση
- Έως και 4 ώρες πυραντίσταση

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Συμμόρφωση με LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials
- Ταξινόμηση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) σύμφωνα με GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA 18/1049, βάσει EAD 350454-00-1104:2017 - Προϊόντα αναχαίτισης και σφράγισης έναντι φωτιάς, σφράγιση διεισδύσεων
- Διογκούμενο, πυράντοχο σφραγιστικό για σωλήνες και γραμμικούς αρμούς σύμφωνα με EN 1366-3, SikaSeal®-623 Fire, Warringtonfire, Αριθμός Έγκρισης No. CF 5717
- Ταξινόμηση συμπεριφοράς σε φωτιά σύμφωνα με EN 13501-2, SikaSeal®-623 Fire, Warringtonfire, Αναφορά ταξινόμησης No. 401159/B
- Πυράντοχο σφραγιστικό για αναχαίτιση φωτιάς σύμφωνα με EN 1366-3, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-623 Fire, UL, Αριθμός πιστοποιητικού No. UL-EU-01091-CPR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Γραφίτης	
Συσκευασία	Φύσιγγα 300 ml	12 φύσιγγες ανά κιβώτιο
	Σωληνάριο 600 ml	12 σωληνάρια ανά κιβώτιο
Χρώμα	Ανθρακί	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Πυκνότητα	~1,35 kg/l	(ISO 1183-1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε φωτιά	Ανατρέξτε στο πεδίο 'Εγκρίσεις / Πιστοποιητικά', στο Εγχειρίδιο Παθητικής Πυροπροστασίας της Sika ή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας για ειδικές πληροφορίες.
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ελάχιστη / +70 °C μέγιστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5 °C ελάχιστη / +40 °C μέγιστη, τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σταθερό, ομοιογενές και απαλλαγμένο από λάδια, γράσα, σκόνη και χαλαρά ή σαθρά τμήματα. Το SikaSeal®-623 Fire προσφύεται χωρίς αστάρια και/ή ενεργοποιητές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο Εγχειρίδιο Παθητικής Πυροπροστασίας της Sika. Διαφορετικά επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για επιπλέον πληροφορίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Μέθοδος εφαρμογής Sika: SikaSeal®-623 Fire
- Εγχειρίδιο Παθητικής Πυροπροστασίας Sika
- Αναφορές ταξινόμησης αντοχής σε φωτιά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί όσον αφορά στις διαστάσεις και στη διαμόρφωση του αρμού / της διείσδυσης που περιγράφονται στις σχετικές αναφορές ταξινόμησης της αντοχής σε φωτιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire ως σφραγιστικό υαλοπινάκων, σε αρμούς ειδών υγιεινής, σε αρμούς δαπέδων, φυσική πέτρα και για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού.
- Μην χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire σε ασφατικά υποστρώματα, φυσικό καουτσούκ, καουτσούκ EPDM ή σε οποιοδήποτε δομικό υλικό μπορεί να απελευθερώσει λάδια, πλαστικοποιητές ή διαλύτες που θα μπορούσαν να επιτεθούν στο σφραγιστικό.
- Μη χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire για αρμούς υπό μόνιμη πίεση νερού ή υποβρύχιους.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-623 Fire
Μάϊος 2020, Έκδοση: 02.01
02051507000000068

ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-623 Fire
Μάιος 2020, Έκδοση: 02.01
02051507000000068

SikaSeal-623Fire-el-GR-(05-2020)-2-1.pdf