BUILDING TRUST

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaSeal®-623 Fire+

Πυράντοχο διογκούμενο σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaSeal®-623 Fire+ είναι πυράντοχο, διογκούμενο, σφραγιστικό γραφιτούχας βάσης. Χρησιμοποιείται για σφράγιση διεισδύσεων, γύρω από εύφλεκτο εξοπλισμό για πυράντοχα δάπεδα και τοίχους. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το SikaSeal®-623 Fire+ έχει την ικανότητα να κλείνει κενά, εξαιτίας της διόγκωσης του έως και 25 φορές.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Αποκαθιστά την απόδοση των πυράντοχων δαπέδων και τοίχων, τα οποία χρησιμοποιούνται για:
- σφράγιση διάφορων τύπων εύφλεκτων σωληνώσεων
- μόνωση εύφλεκτων σωληνώσεων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έως και 4 ώρες αντοχή σε φωτιά
- Μεγάλη ικανότητα διόγκωσης - διόγκωση έως και 25 φορές από το αρχικό μέγεθος
- 1-συστατικού, έτοιμο για χρήση, εύκολο στην εφαρμογή
- Παρέχει ηχομόνωση
- Πιστοποιημένο σε μεγάλο εύρος διατάξεων τοίχων και δαπέδων

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Συμμόρφωση με LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials
- Ταξινόμηση εκπομπών VOC σύμφωνα με GEV-EMICODE EC 1PLUS

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA 21/1030, ETA με βάση την EAD 350454-00-1104:2017 - Fire stopping and fire sealing products, penetration seals
- Αντίσταση σε φωτιά σύμφωνα με το EN 13501-2, UL-EU, Αριθμός Πιστοποιητικού UL-EU-01213-CPR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Γραφίτης	
Συσκευασία	Φύσιγγες 300 ml	12 φύσιγγες ανά κιβώτιο
	Σωληνάρια 600 ml	12 σωληνάρια ανά κιβώτιο
Χρώμα	Ανθρακί	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C.	
Πυκνότητα	~1.5 kg/l	(ISO 1183-1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε φωτιά	Ανατρέξτε στις σχετικές «Εγκρίσεις/Πιστοποιητικά». Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika.
Θερμοκρασία λειτουργίας	−20 °C Ελάχιστη / +70 °C Μέγιστη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C Ελάχιστη / +30 °C Μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5 °C Ελάχιστη / +30 °C Μέγιστη. Τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Εγχειρίδιο εφαρμογής Sika: SikaSeal®-623 Fire+
- Brochure Sika Fire Protection Solutions

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire+ ως σφραγιστικό γυαλιού, για αρμούς δαπέδου, αρμούς σε είδη υγιεινής ή σε φυσική πέτρα
- Μη χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire+ σε ασφαλτικά υποστρώματα, φυσικά ελαστικά, EPDM ή σε κατασκευαστικά υλικά τα οποία μπορεί να απελευθερώσουν λάδια, πλαστικοποιητές ή διαλύτες που μπορεί να επιτεθούν στο σφραγιστικό
- Μη χρησιμοποιείτε το SikaSeal®-623 Fire+ για αρμούς που βρίσκονται υπό πίεση νερού ή για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
- Το γυμνό μέταλλο που έρχεται σε επαφή με το SikaSeal®-623 Fire+ θα πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση χρησιμοποιώντας κατάλληλο αστάρι / σύστημα προστασίας
- Το SikaSeal®-623 Fire+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με προϊόντα, αφού πρώτα έχει ελεγχθεί/δοκιμαστεί με αυτά

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, υγιές, ομοιογενές, απαλλαγμένο από λάδια, λίπη, σκόνη, χαλαρά και εύθρυπτα τμήματα.
Το SikaSeal®-623 Fire+ έχει πολύ καλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριών ή/και ενεργοποιητών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πρέπει να γίνει αναφορά στο σχετικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Sika ή να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τμήμα της Sika για επιπλέον πληροφορίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρισμός των εργαλείων και του εξοπλισμού εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού, αμέσως μετά την εφαρμογή. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-

δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr