

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## SikaInject®-304 SL

Επιβραδυντής για το SikaInject®-304 DE

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaInject®-304 SL είναι επιβραδυντής και αποτελεί ένα πρόσθετο συστατικό για τη ρητίνη τριών συστατικών ακρυλικού τύπου SikaInject®-304 DE.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SikaInject®-304 SL μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.

Ο παρατεταμένος χρόνος εργασιμότητας είναι χρήσιμος όταν απαιτείται αυξημένη διείδυση του ενέματος, π.χ. σε αμμώδες έδαφος ή για σκοπούς βελτίωσης/ενίσχυσης των εδαφικών σχηματισμών.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κατανοισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP).

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	1.0 kg Μεγαλύτερες συσκευασίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος Ανατρέξτε στον τρέχοντα τιμοκατάλογο για διαθέσιμες επιλογές συσκευασίας.
Χρώμα	Διαφανές, υγρό
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη συσκευασία του, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +15 °C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~1.0 kg/lit (DIN EN ISO 3675)
Ιξώδες	~1 mPas (DIN EN ISO 2555)

## Χρόνος αντίδρασης

Θερμοκρασία	Χρόνος Εργασιμότητας (min:sec)		
+30 °C	18:30	9:00	6:30
+25 °C	24:00	14:00	9:30
+20 °C	32:30	20:00	12:30
+15 °C	47:30	36:30	22:00
+10 °C	74:30	40:30	26:00
+5 °C	90:00	72:30	38:00
	400 g	600 g	800 g
Ποσότητα του Β συστατικού σε νερό			
Τιμές για 20.0 kg του συστατικού Α1 και 0.5 kg του συστατικού Α2.			

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, αποθήκευση και απόρριψη χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να συμβουλευούνται τα πλέον πρόσφατα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), τα οποία περιέχουν φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αδειάστε τον επιβραδυντή SikaInject®-304 SL (1.0 kg) σε δοχείο 20.0 λίτρων μαζί με το SikaInject®-304 DE συστατικό Β και συμπληρώστε με νερό.

Η ποσότητα αυτού του μείγματος πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα του συστατικού Α (συστατικό Α1 20.0 kg + συστατικό Α2 0.5 kg).

Αναμείξτε το νερό, το Β συστατικό και τον επιβραδυντή για τουλάχιστον 3 λεπτά.

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι Αττικής  
Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: info@gr.sika.com  
www.sika.gr



### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaInject®-304 SL  
Μάιος 2026, Έκδοση: 01.01  
020707020030000019

SikaInject-304SL-el-GR-(05-2026)-1-1.pdf