

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος
Έκδοση 07/11/2014 (v1)
Κωδικός: 05.05.090
Αριθμός Ταυτοποίησης: 010505041000000008
Sika® Tank Primer PK 3

Sika® Tank Primer PK 3

Αστάρι για τα σφραγιστικά 2-συστατικών της σειράς Sika® Tank

Περιγραφή Προϊόντος / Χρήσεις

Το Sika® Tank Primer PK 3 είναι αστάρι δύο συστατικών, σχεδιασμένο για βελτίωση της πρόσφυσης των 2-συστατικών, πολυσουλφιδικών σφραγιστικών της σειράς Sika® Tank επί συγκεκριμένων υποστρωμάτων (καθαρό, ξηρό και υγιές σκυρόδεμα, τοιχοποιία και ξύλο (συμπεριλαμβάνοντας το mahogany)).

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Προϊόν 2-συστατικών, εύκολο στην ανάμειξη
- Εύκολη εφαρμογή με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Εμφάνιση/ Χρώμα Υγρό, διαφανές-κίτρινο

Συσκευασία Δοχείο 1000 ml

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική αέρας κλειστή συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 50°C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα Συστατικό A: 1,00 kg/lit ± 0.01
Συστατικό B: 0,90 kg/lit ± 0.01
Μείγμα A+B: 0,978 kg/lit ± 0.01

Χρόνος ξήρανσης 30 λεπτά ελάχιστα, 2 ώρες μέγιστα*
* Σε περίπτωση που το σφραγιστικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί εντός 2 ωρών από την εφαρμογή του ασταριού, τότε θα πρέπει να λάβει χώρα εφαρμογή του ασταριού εκ νέου.

Μέθοδος εφαρμογής/ Εργαλεία

50 – 100 m ανά λίτρο, αναλόγως του βάθους του αρμού

Κατανάλωση

Construction



| | |
|---|--|
| Προετοιμασία Υποστρώματος | <p>Η σωστή πρόσφυση του ασταριού στην επιφάνεια είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη σωστή προετοιμασία της. Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ξηρές, καθαρές και απαλλαγμένες από χαλαρά τμήματα, τσιμεντοεπιδερμίδα, σκόνη και γράσο. Οι παρειές του αρμού θα πρέπει να προετοιμαστούν με μηχανικά μέσα, όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Μεταλλική βούρτσα ■ Τριβείο ■ Αμμοβολή <p>Σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείμματα παλαιού σφραγιστικού, αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν, όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο παλαιό υλικό και ο αρμός να καθαριστεί με μηχανικά μέσα. Εφαρμόστε Sika® Tank Primer PK 3 επί ξηρού υποστρώματος (μέγιστη υγρασία υποστρώματος 4%). Ο χρόνος ξήρανσης των 30 λεπτών έως 2 ωρών εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.</p> |
| Μέθοδος εφαρμογής | <p>Ανακινήστε καλά τα 2 συστατικά πριν τα αναμείξετε. Εφαρμόστε σε υπόστρωμα καθαρό, ξηρό και απαλλαγμένο από λάδια χρησιμοποιώντας πινέλο.</p> |
| Σημειώσεις εφαρμογής/ Περιορισμοί | <ul style="list-style-type: none"> ■ Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άμεσα το περιεχόμενο. ■ Το αστάρι θα πρέπει να έχει μόνιμα μία ελαφρώς κολλώδη αίσθηση και δε θα πρέπει ποτέ να είναι τελείως ξηρό στην αφή μετά την εφαρμογή του. ■ Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε ήδη ανοιγμένα δοχεία. Η επανασφρασμένη συσκευασία μπορεί να έχει μολυνθεί από υγρασία. ■ Τα αστάρια είναι ενισχυτικά πρόσφυσης. Δεν υποκαθιστούν το σωστό καθαρισμό της επιφάνειας ούτε βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή της. Τα αστάρια βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση ενός σφραγισμένου αρμού. |
| Βάση Μετρήσιμων Τιμών | <p>Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρούμενα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.</p> |
| Τοπικοί Περιορισμοί | <p>Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.</p> |
| Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας | <p>Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.</p> |
| Νομικές Σημειώσεις | <p>Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.</p> |



Sika Hellas ABEE
 Πρωτομαγιάς 15
 Κρυσόνερι 145 68
 Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600
 Fax +30 210 8160606
 Email: sika@gr.sika.com
 www.sika.gr

