

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic®-1 ALC Accelerator

Ενός συστατικού καταλύτης για την επιτάχυνση της ωρίμανσης υγρών μεμβρανών Sikalastic®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikalastic®-1 ALC Accelerator είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο να αυξάνει το ρυθμό ωρίμανσης της υγρής μεμβράνης Sikalastic® με σκοπό να διευκολύνει την ταχύτερη εφαρμογή και την μείωση του χρόνου ανamonής.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Επιταχυντής για τη μείωση του χρόνου ωρίμανσης του:

- Sikalastic® M 640

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη προσθήκη και ανάμειξη
- Μειώνει το χρόνο ωρίμανση της υγρής μεμβράνης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Μειώνει το χρόνο αναμονής όπου απαιτείται γρήγορη επαναλειτουργία των χώρων
- Αποτρέπει καθυστερήσεις λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Διαλύτης
Συσκευασία	Χαρτοκιβώτιο με 18 δοχεία των 0.5 kg
Χρώμα	Διάφανο
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σωστά στην αρχική, κλειστή και άφθαρτη σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Πυκνότητα	~0.95 kg/lt

Αναλογία ανάμειξης

2 % κατά βάρος.
Για ένα δοχείο 25.0 kg Sikalastic® M 640 απαιτείται ένα δοχείο 0.5 kg Sikalastic®-1 ALC Accelerator.
Διάρκεια ζωής αναμεμιγμένου προϊόντος: ~ 25 λεπτά στους +25 °C.



Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ελάχιστη	+5 °C
Μέγιστη	+35 °C

Θερμοκρασία υποστρώματος

Ελάχιστη	+5 °C
Μέγιστη	+35 °C

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι περιορισμοί θα καθορίζονται από το εκάστοτε Sikalastic® M 640 - Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σχετικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος
- Η υπερβολική δοσολογία του Sikalastic®-1 ALC Accelerator μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και να προκαλέσει ευθραυστότητα της μεμβράνης

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ανατρέξτε στο σχετικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για κάθε υγρή μεμβράνη Sikalastic®

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Πριν από την εφαρμογή, ανακινήστε το Sikalastic®-1 ALC Accelerator. Αδειάστε το περιεχόμενό του στον κουβά του Sikalastic® M 640 πριν την εφαρμογή. Ανακατέψτε ήπια αλλά διεξοδικά τουλάχιστον για 1 λεπτό προκειμένου να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Για την ανάμιξη, χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό, μονό αναδευτήρα (300 – 400 r.p.m.) με ελικοειδές πτερύγιο. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ανάμιξη, για την ελαχιστοποίηση του εγκλωβισμένου αέρα.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα

ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
14568 Κρυονέρι Αττικής
Τηλ.: +30 210 81 60 600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikalastic®-1 ALC Accelerator
Μάιος 2025, Έκδοση: 01.01
020915953000000044

Sikalastic-1ALCAccelerator-el-GR-(05-2025)-1-1.pdf